

weber Trockenbauspachtel FINISH

Gebrauchsfertige Feinspachtelmasse für Gipskarton

Produktsteckbrief

- Innen
- Wand, Decke
- Neubau, Renovierung

Produktvorteile

- Gebrauchsfertig
- Für Endverspachtelung (Qualitätsstufen Q2/Q3/Q4)
- Sehr glatte Oberfläche

Anwendungsgebiet

Der **weber Trockenbauspachtel FINISH** ist eine gebrauchsfertige Feinspachtelmasse für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Ideal für die Endverspachtelung von Gipskarton und Gipsfaseroberflächen und vollflächige Spachtelarbeiten auf mineralischen Untergründen in den Qualitätsstufen Q2, Q3 und Q4.

Produkteigenschaften

- Für häusliche Feuchträume (Küche und Bad) geeignet
- Materialauftrag/Übergang bis "auf null" ausziehbar
- Sehr weiß
- Leicht schleifbar
- Wischfest
- Schnell trocknend

Verbrauch/Ergiebigkeit

| | | |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| je mm Schichtdicke | ca. 1,7 kg/m ² | ca. 10 m ² /18 kg |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|

Technische Werte

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Auftragsdicke | 0 - 3 mm |
| Brandverhalten (DIN EN 13501-1) | A2-s1, d0 |
| Verarbeitungstemperatur (Luft) | 5 - 30 °C |
| Basisfarbe | Weiß |
| Trocknungszeit | ca. 5 Stunden pro mm Schichtdicke |

Lagerung

| | |
|------------------|--|
| Lagerung | mind. 15 Monate |
| Lagerbedingungen | Im ungeöffneten Originalgebinde, frostfrei und vor direktem Sonnenlicht geschützt (+ 5 bis + 30 °C). |

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von Staub und losen Bestandteilen sein. Stark saugende Untergründe sollten mit **weber Universal Tiefgrund LF** grundiert werden. Gipsplatten müssen fest montiert, tragfähig und staubfrei sein. Alle Gipskartonfugen müssen im Vorfeld flächenbündig gefüllt werden (Q1=Grundverspachtelung) und trocken sein.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner

Stand: 2025-05-30 | Seite: 1/2

weber Trockenbauspachtel FINISH

Verarbeitung

Der **weber Trockenbauspachtel FINISH** ist im Eimer verarbeitungsfertig angerührt und kann sofort auf die gewünschte Arbeitsfläche aufgetragen und auf allen mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten als Endverspachtelung verarbeitet werden. Die Auftragsstärke beträgt maximal 3 mm. Die Spachtelmasse erhärtet an der Luft. Die Trocknungszeit wird von den Klimaverhältnissen beeinflusst. Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft sind im Trocknungsprozess zu vermeiden. Beim manuellen Schleifen mit der Hand empfehlen wir ein 120er bis max. 180er Schleifpapier. Nachfolgende Tapezierarbeiten bedingen vor dem Aufbringen einer Tapete eine Grundierung. Eine Beschichtung der Spachtelfläche kann nach gründlicher Entfernung des Schleifstaubes mit allen üblichen Tapeten, Anstrichen und Kreativtechniken erfolgen.

Allgemeine Hinweise

Dem Material dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen unter +5 °C und über +30 °C.

Bereits angesteiftes Material nicht mehr weiter verarbeiten.

Nur saubere, rostfreie Werkzeuge und Gefäße verwenden.

Beton muss mit der **weber Haftgrundierung Putzgrund** vorbehandelt werden.

In Zweifelsfällen bezüglich der Verarbeitung auf dem Untergrund Testfläche anlegen.

Werkzeuge sind direkt nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen.

Die Trocknungszeit ist von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Belüftung und Luftfeuchtigkeit abhängig.

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**

Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber

Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif

**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner