

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung:	Platten aus Beton nach EN 1339, Klassen EN 1339 D,I,J,N,T,4
Oberfläche:	strukturierte Kanten und Oberfläche
Aufbau:	einschichtig mit Natursteinkörnung
Stärke:	4,5 cm
Gewicht:	ca. 10 kg/Stück
Einsatzbereich:	Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für private und/oder öffentliche Verkehrsflächen geeignet. Es findet Verwendung als Bodenbelag, im Freien, in Räumen und auf Dächern. Die einschlägigen, aktuellen Normen und Vorschriften für die Verlegung und Verwendung sind zu beachten.

Durchmesser	ca. 350 bis 400 mm
Maßtoleranz Ø	+/- 5 mm
Maßtoleranz H	+/- 3 mm

Technische Daten

Abstandhalter:	keine
Konizität:	planmäßig keine; max. 0,5 mm pro Seite
Oberseite:	strukturiert
Unterseite:	planmäßig eben
Seitenflächen:	strukturiert
Gleit-/Rutschwiderstand:	Abschnitt 5.3.5: ausreichend, USRV (SRT)-Wert ≥ 40
Rutschwerte:	R-Wert 13
Witterungswiderstand:	Abschnitt 5.3.2, Klasse 3, Kennzeichnung D
Abriebwiderstand:	Abschnitt 5.3.4, Klasse 4, Kennzeichnung I
Max. Diff. zwischen den Flächendiagonalen:	5 mm, wenn die Länge der Diagonalen 300 mm überschreitet, Kennzeichnung J
zulässige Abweichungen der Nennmaße:	Abschnitt 5.2.4, Klasse 1, Kennzeichnung N
Biegezugfestigkeit:	Abschnitt 5.3.3, Klasse 2, Kennzeichnung T

Wichtiger Hinweis:

Das oben genannten Element ist ausschließlich unter Verwendung eines Gummihammers oder maschinell mit einem leichten plattenspezifischen Rollenrüttler zu verdichten.

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbtintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.


Bitte beachten Sie:

Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Steinabbildung



Farbabbildung



braun

Ambientefoto

Mehr Info finden Sie auf www.ehl-for-diy.de



Farbe // braun

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de