

Abdichtmatte

- **Polyethylen Sperrfolie**
- **Hoch reißfest**
- **Beidseitig vliesbeschichtet**
- **Geringe Schichtstärke von 0,60 mm**

Anwendung:

toom Abdichtmatte ist beidseitig vliesbeschichtet, hoch reißfest sowie wasserdampfbremsend. Gute Verbundhaftung zu zementären Dünnbettmörteln und flüssigen Verbundabdichtungen. Lässt sich leicht verarbeiten und ist besonders als schnelle Abdichtungsmaßnahme geeignet. Eine Alterungs- und Alkalibeständigkeit ist gegeben. Zur Abdichtung von Innenräumen mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-B) in Anlehnung an DIN 18534-5 in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I und Rissklasse R1-I sowie für Bereiche mit mäßiger Beanspruchung durch nichtdrückendes Wasser, z. B. auf Balkonen und Terrassen.

Untergrund:

Geeignet für Untergründe mit ausreichender Festigkeit, wie beheizte und unbeheizte Estriche, Beton, Mauerwerk, Porenbeton und Putz sowie Gipskarton und Gipsfaserplatten. Der Untergrund muss fest, tragfähig und weitgehend eben sein. Verschmutzungen von Öl, Fett oder anderen Trennmitteln sind zu entfernen. Fehlstellen und kleine Ausbrüche sind mit toom Estrichbeton auszubessern. Die Restfeuchte des Untergrundes ist zu beachten.

Verarbeitung:

Die benötigten Bahnen vor der Verarbeitung mit einem Messer oder Schere zuschneiden. Mit einer 4 mm Zahnung wird toom Fliesenkleber auf die Fläche aufgezogen, in das frische Mörtelbett die Bahn eingelegt und mit einem Glätter vollflächig angedrückt. Die Stoßbereiche sind überlappend auszuführen. Diese sind mit toom Duschdichtanstrich zu verkleben. Eine Überlappung von mind. 5 cm ist einzuhalten. Rohrdurchführungen und Abläufe sind mit toom Wandrohrmanschetten abzudichten, Ecken und Wand-Bodenanschlüsse mit toom Duschdichtband / Duschdichtecken. Diese sind in die erste Lage toom Duschdicht-Anstrich frisch einzulegen und mit der zweiten zu überarbeiten. Die toom Abdichtmatte kann nicht als Nutzschicht eingesetzt werden. Die verlegte Bahn muss mit keramischen Belägen belegt werden. Verarbeitung nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5°C. Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lieferform:

Rolle á 5 m

Verbrauch:

1,05 m/m (Überlappung von mind. 5 cm ist einzuhalten)

Lagerung:

Kühl, trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 24 Monaten

Hinweise:

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Oktober 2025

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@sievert.de