

UHU®

POWER KITT

STEINHARTE ZWEIKOMPONENTEN-EPOXIDHARZ KNETMASSE. 6 PRAKTISCHE MINI-PORTIONEN À 5G.

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nur bei Temperaturen zwischen +15 °C und +25 °C verwenden.

Persönliche Sicherheit: Es wird empfohlen Handschuhe zu tragen. Nach der Verwendung waschen Sie bitte Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife.

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu verklebenden Materialien müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

Vorbereitung der Oberflächen: Oberflächen müssen sorgfältig aufgeraut (Schleifpapier), gesäubert und entfettet werden.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Nehmen Sie eine oder mehrere Portionen je nach Größe der Anwendung. Kneten Sie diese mit den Fingern bis eine homogene dunkelgraue Masse entstanden ist. Sollte das Kneten schwierig sein, erwärmen Sie die Masse auf Raumtemperatur. Innerhalb von 2 Minuten nach dem Mischen in die gewünschte Form bringen. Schneiden Sie überschüssige Masse mit einem Messer ab. Entfernen Sie Fingerabdrücke durch Reiben mit Wasser oder einem feuchten Tuch bevor der Aushärtungsprozess beginnt.

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie Fingerabdrücke durch Reiben mit Wasser oder einem feuchten Tuch bevor der Aushärtungsprozess beginnt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zweikomponenten-Epoxidharz Knetmasse für 1001 dauerhafte Reparaturen und Instandsetzungen. 6 praktische Mini-Portionen à 5g.

ANWENDUNGSBEREICH

Für 1001 Reparaturen im und rund ums Haus, Auto, Boot und Wohnwagen, Maschinen und Werkzeuge. Füllt Risse und Löcher in Stein, Holz, Stahl und Kunststoffen wie z.B. Polyester und Epoxidharz. Tipp: Kann auch zum Auffüllen von Schraubenlöchern verwendet werden.

Nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), PTFE.

EIGENSCHAFTEN

Schnell aushärtend: 5-10 Min.

Einfach anzuwenden

Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden

Wasserfest: für Umgebung mit dauerhafter Feuchtigkeit geeignet

Härtet auch unter Wasser aus!

Verformt sich nicht

Schrumpft nicht

Beständig gegen Chemikalien

Nach dem Aushärten ist die Masse extrem fest, schleif-, bohr-, säg- und überstreichbar

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.



POWER KITT

STEINHARTE ZWEIKOMPONENTEN-EPOXIDHARZ KNETMASSE. 6 PRAKTISCHE MINI-PORTIONEN À 5G.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Epoxidharz
Chemische Beständigkeit:	Wasser, Öl, Fett, Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen
Farbe nach Aushärtung/ Trocknung:	Grau
Konsistenz:	Fester Kitt
Dichte ca.:	2,18 g/cm ³
Füllungsvermögen:	Sehr gut
Endfestigkeit (Alu):	6 N/mm ²
Endfestigkeit nach:	12 Stunden
Handfestigkeit:	30 min
Minimale Anwendungstemperatur:	10 °C
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-30 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	120 °C
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	Sehr gut
Überstreichbarkeit:	Ja
Topfzeit/Verarbeitungszeit:	5 Minuten
Lösungsmittelfrei:	Ja
UV-Beständigkeit:	Sehr gut
Wasserbeständigkeit:	Gut
Wasserlöslich:	Nein

GEBINDEGRÖSSEN

Erhältlich als: 6x5g, 60g

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Bewahren Sie den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort auf.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.