



Technisches Merkblatt

KLIPLA®P ThinB EPS Montageplatte

Montageplatte aus expandiertem PolystyrolHartschaum nach EN 13163

Charakteristik

Anwendung

- außen und innen
- als Montageplatte
- Befestigung geklebt, geklebt-gedübelt

Eigenschaften

- Brandklasse E nach EN 13501-1
- schwindfrei
- schwerentflammbar nach DIN 4102
- 25 mm

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	EN 12086	40 – 100
Wasseraufnahme	EN 1609	<1 kg/m ²
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit		$\Lambda = 0,034 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	EN 1607	$\geq 200 \text{ kPa}$

Untergrund Anforderungen

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, fett-, staubfrei und klebegeeignet sein.

Verarbeitung Applikation

Kleberauftrag manuell auf die Montageplatte. Dämmplatten im Verband, von unten nach oben, fluchtgerecht, planeben und press gestoßen auf den vorbereiteten Untergrund anbringen.

Klinkerriemchen:

Auftragen im FloatingVerfahren. Das Floating Verfahren ist eine Verlegeart, bei der der KLIPLA®ThinB KF Klebe- und Fugenmörtel mit einer Glättkelle auf der Montageplatte in einer gleichmäßig, dünnen Schicht aufgebracht wird.

Die einzelnen Riemchen sind mit schiebender Bewegung satt in den Ansatzmörtel einzudrücken, so daß keine Hohllagen entstehen. Nur soviel Kleber KLIPLA®KF ThinB aufbringen, wie in der klebeoffenen Zeit (abhängig von Luft- und Objekttemperatur) Klinker-Riemchen verlegt werden können.

Die weitere Verlegung sollte grundsätzlich immer im Mauerwerkverband erfolgen.

Nachfolgend ist der KLIPLA®KF ThinB Klebe und Fugenmörtel im Fugenbereich nach ausreichender Standzeit mit einem Fugeisen die Oberfläche gleichmäßig, leicht zu glätten und an die Flanken der Riemchen anzuarbeiten.

Liefern Verpackung

Karton

Lagerung Lagerbedingungen

Trocken lagern.

MAXFASSADE Sp. z o.o.
Moniuszki 7
40-005 Katowice