

## TOOM PARKETT- UND LAMINAT DICHT

### ACRYLATDISPERSIONS - DICHTUNGSMASSE

Stand : 10/2018  
Seite : 1/3

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

TOOM PARKETT- UND LAMINAT DICHT ist ein hochwertiger, einkomponentiger lösungsmittelfreier Fugendichtstoff auf Basis von Polyacryl.

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ❖ sehr gut verarbeitbar
- ❖ geruchsarm
- ❖ sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien
- ❖ nach Aushärtung überstreichbar Lackierbar mit verschiedenen Sorten an Parkettlack (\*\*\*)
- ❖ lösemittelfrei
- ❖ Zum Füllen von Fugen mit einer Bewegung bis max. 15 %
- ❖ Anschlussfugen zwischen Parkettböden, Fußleisten und Wänden
- ❖ Fugendichtung für Parkett- und Laminatböden
- ❖ Auch geeignet für Fugen in Holzböden.

#### ANWENDUNGSBEREICH

#### ANWENDUNGSBEISPIELE

#### LIEFERFORM

**Farben:** ahorn, buche, eiche, mocca,

**Verpackung:** 310 ml Kartusche

**Reichweite:** ca. 12 lfm. (6x6mm Fuge)

#### LAGERFÄHIGKEIT

12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und trockener Lagerung und Temperaturen zwischen +5°C und +25°C. Vor Frost schützen.

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Basis:** Acrylatdispersion

**Konsistenz:** Paste

**Aushärtungssystem:** physische Trocknung

**Hautbildung (\*):** Oberfläche trocken nach ca. 20 Minuten

**Dichte:** ca. 1,50 g/ml (DIN EN ISO 1183-1)

**Temperaturbeständigkeit:** -20°C bis +80°C

**Volumenverlust:** -15% (DIN 52451)

Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

(\*) Diese Werte können variieren durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats.

#### UNTERGRÜNDE

Alle üblichen Holz- und Laminatfußböden sowie poröse Bauflächen. Keine Haftung auf PE, PP und PTFE. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen.

#### FUGENABMESSUNG

**Minimale Breite:** 5 mm

**Maximale Breite:** 20 mm

**Minimale Tiefe:** 5 mm

**Empfohlen:** Fugentiefe = Fugenbreite

## TOOM PARKETT- UND LAMINAT DICHT

### ACRYLATDISPERSIONS - DICHTUNGSMASSE

Stand : 10/2018  
Seite : 2/3

#### VERARBEITUNG

**Anbringungsmethode:** mit Hand- oder Luftdruckpistole

**Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C. Nicht verarbeiten bei Regen- oder Frostgefahr. Mindestens 2 Tage vor Spritzwasser schützen. Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Durchhärtingzeit.

**Reinigungsmittel:** Wasser unmittelbar nach Verwendung

**Fugenvollendung:** ausschließlich mit Wasser vor Oberflächentrocknung

**Reparaturmöglichkeit:** mit den gleichen Materialien

Alten Fugendichtstoff mit geeignetem Werkzeug z.B. FUGENKRATZER entfernen.

Tiefe Fugen z.B. mit FUGENFÜLLPROFIL hinterfüllen.

Das Hinterfüllmaterial darf beim Einbau nicht verletzt werden, z.B. durch scharfkantige Werkzeuge und muss in komprimiertem Zustand eingebaut werden, um ausreichenden Widerstand beim Einbringen und Glätten des Dichtstoffs sicherzustellen. Das Hinterfüllmaterial dient zur Begrenzung der Fugentiefe bzw. zur Einstellung der korrekten Tiefe des Dichtstoffs, um die jeweils erforderliche Fugendimensionierung zu erreichen. Kartuschendüse entsprechend der erforderlichen Fugenbreite z.B. mit CUTTERMESSE schräg abschneiden. Kartusche in eine AUSDRÜCKPISTOLE legen. Fugenränder ggf. entsprechend der erforderlichen Fugendimension mit handelsüblichem Klebeband abkleben. Fugendichtstoff unter Flankendruck gleichmäßig und blasenfrei einbringen. Überschüssigen Fugendichtstoff vor der Hautbildung mit geeignetem Werkzeug, z.B. GLÄTTSPACHTEL abziehen um einen guten Kontakt mit den Fugenflanken sicherzustellen. Eventuelles Klebeband sofort entfernen.

Nachglätten der Fugen vor der Hautbildung, mit möglichst wenig WASSER.

Zum Glätten ausschließlich WASSER verwenden.

Überschüssiges, ablaufendes Glättwasser sofort entfernen, um eine Verunreinigung der Fugenrandbereiche und angrenzender Bauteile zu vermeiden.

Frühestens nach 24 Stunden schleifbar. Nicht anwenden, wenn es während der Aushärtung zu Regen oder Frost kommen könnte.

Reinigung: Vor dem Aushärten kann Parkett Dichtmasse mit Wasser von Untergründen und Werkzeugen entfernt werden.

#### SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Die übliche Arbeitshygiene beachten. Bei Hautkontakt Material entfernen und mit Wasser spülen. Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen im Sicherheitsdatenblatt und auf dem Verkaufsgebinde.

# TECHNISCHES DATENBLATT

## TOOM PARKETT- UND LAMINAT DICHT

### ACRYLATDISPERSIONS - DICHTUNGSMASSE

Stand : 10/2018  
Seite : 3/3

#### Entsorgung

Biologisch nicht abbaubar.  
Durchgehärtete Produktreste: Hausmüll  
Nicht durchgehärtete Produktreste: Kommunale Sammelstelle

#### ANMERKUNGEN

Nicht geeignet für dauerhafte Wasserbelastung und Feuchträume.  
(\*\*\*) Nach vollständiger Durchhärtung überstreichbar mit geeigneten handelsüblichen, lösemittelfreien Dispersionsfarben.  
Die Farbe muß elastisch genug sein, um auf einem plasto-elastischen Dichtstoff aufgetragen werden zu können. Aufgrund der Vielzahl im Markt erhältlichen Anstrichsystemen empfehlen wir im Vorfeld entsprechende Verträglichkeits- und Haftversuche. Für eventuelle Farbveränderungen des Anstriches wird keine Gewährleistung übernommen. Nicht für Verfugungen an Marmor und anderen Natursteinen geeignet, da es hier zu Haftungsproblemen und/oder Verfärbungen kommen kann. Den Dichtstoff nicht auf bituminösen Untergründen, Butyl, Isolieranstrichen und Schaumstoffen, Weichmacher abgebenden Materialien (z.B. EPDM, APTK, Neopren, etc.) verwenden.

**HINWEIS:** Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.