

TOOM ACRYL Riss- & Fugendicht

Riss- und Reparaturspachtel

Stand : 12.01.2015

Seite : 1/3

PRODUKTBESCHREIBUNG

TOOM ACRYL RISS- & FUGENDICHT ist eine hochwertige, einkomponentige, körnige Spachtelmasse auf Acrylatdispersionsbasis.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ❖ sehr gut verarbeitbar
- ❖ körnige Struktur
- ❖ überputzbar
- ❖ witterung- und alterungsbeständig
- ❖ geruchsarm
- ❖ sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien
- ❖ nach Aushärtung überstreichbar (***)

ANWENDUNGSBEREICH

- ❖ Für Fugen mit geringer Bewegung im Außen- und Innenbereich
- ❖ Abdichtungsmasse bei Rissen in Beton, Putz und Mauerwerk
- ❖ Besonders für poröse Materialien

ANWENDUNGSBEISPIELE

- ❖ Verschließen von Mauerwerks- und Putzrissen
- ❖ Dichtungsmasse für Beton, Gasbeton, Putz, Holz
- ❖ Ausbessern von Rissen in Rauputz

LIEFERFORM

Farbe: weiss

Verpackung: 310 ml Kartusche

LAGERFÄHIGKEIT

18 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler (frostfrei) und trockener Lagerung und Temperaturen zwischen +5°C und +25°C. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Basis: Acrylatdispersion

Konsistenz: standfeste Spachtelmasse

Aushärtungssystem: physische Trocknung

Hautbildung (*): Oberfläche trocken nach ca. 15 Minuten

Dichte: 1,7 g/ml

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C

Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

(*) Diese Werte können variieren durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats.

UNTERGRÜNDE

Besonders für poröse Bauuntergründe geeignet. Keine Haftung auf PE, PP und PTFE. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Vorbehandlung: stark poröse Untergründe vorbehandeln mit einer Mischung von 1/3 Acryldichtstoff und 2/3 Wasser.

Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen.

TOOM ACRYL Riss- & Fugendicht

Riss- und Reparaturspachtel

Stand : 12.01.2015

Seite : 2/3

FUGENABMESSUNG

Minimale Breite: 5 mm

Maximale Breite: 20 mm

Minimale Tiefe: 5 mm

Empfohlen: Fugentiefe = Fugenbreite

VERARBEITUNG

Anbringungsmethode: mit Hand- oder Luftdruckpistole

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Nicht verarbeiten bei Regen- oder Frostgefahr. Mindestens 2 Tage vor Spritzwasser schützen. Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Durchhärtungszeit.

Reinigungsmittel: Wasser unmittelbar nach Verwendung

Fugenvollendung: ausschließlich mit Wasser vor Oberflächentrocknung

Reparaturmöglichkeit: mit den gleichen Materialien

Alten Fugendichtstoff mit geeignetem Werkzeug z.B. FUGENKRATZER entfernen. Risse auskratzen, Flanken säubern und von losen Teilen befreien, Untergrund leicht anfeuchten. Tiefe Fugen z.B. mit FUGENFÜLLPROFIL hinterfüllen. Das Hinterfüllmaterial darf beim Einbau nicht verletzt werden, z.B. durch scharfkantige Werkzeuge und muss in komprimiertem Zustand eingebaut werden, um ausreichenden Widerstand beim Einbringen und Glätten des Dichtstoffs sicherzustellen. Das Hinterfüllmaterial dient zur Begrenzung der Fugentiefe bzw. zur Einstellung der korrekten Tiefe des Dichtstoffs, um die jeweils erforderliche Fugendimensionierung zu erreichen. Kartuschendüse entsprechend der erforderlichen Fugenbreite z.B. mit CUTTERMESSER schräg abschneiden. Kartusche in eine AUSDRÜCKPISTOLE legen. Fugenränder ggf. entsprechend der erforderlichen Fugendimension mit handelsüblichem Klebeband abkleben. Fugendichtstoff unter Flankendruck gleichmäßig und blasenfrei einbringen. Überschüssigen Fugendichtstoff vor der Hautbildung mit geeignetem Werkzeug, z.B. GLÄTTSPACHTEL abziehen um einen guten Kontakt mit den Fugenflanken sicherzustellen. Eventuelles Klebeband sofort entfernen. Nachglätten der Fugen vor der Hautbildung, mit möglichst wenig WASSER. Zum Glätten ausschließlich WASSER verwenden. Überschüssiges, ablaufendes Glättwasser sofort entfernen, um eine Verunreinigung der Fugenrandbereiche und angrenzender Bauteile zu vermeiden.

TOOM ACRYL Riss- & Fugendicht

Riss- und Reparaturspachtel

Stand : 12.01.2015

Seite : 3/3

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Die übliche Arbeitshygiene beachten. Bei Hautkontakt Material entfernen und mit Wasser spülen. Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen im Sicherheitsdatenblatt und auf dem Verkaufsgebilde.

ANMERKUNGEN

Nicht geeignet für dauerhafte Wasserbelastung.
(***) Nach vollständiger Durchhärtung überstreichbar mit handelsüblichen, lösemittelfreien Dispersionsfarben. Die Farbe muß elastisch genug sein, um auf einem plasto-elastischen Dichtstoff aufgetragen werden zu können. Aufgrund der Vielzahl im Markt erhältlichen Anstrichsystemen empfehlen wir im Vorfeld entsprechende Verträglichkeits- und Haftversuche.
Nicht für Verfugungen an Marmor und anderen Natursteinen geeignet, da es hier zu Haftungsproblemen und/oder Verfärbungen kommen kann. Den Dichtstoff nicht auf korrosionsgefährdeten Metallen, bituminösen Untergründen, Butyl, Isolieranstrichen und Schaumstoffen, Weichmacher abgebenden Materialien (z.B. EPDM, APTK, Neopren, etc.) verwenden.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.