

TOOM MONTAGEKLEBER

DISPERSIONSKLEBER

Stand : 24.08.2015

Seite : 1/3

PRODUKTBESCHREIBUNG

TOOM MONTAGEKLEBER ist ein gebrauchsfertiger Pastenkleber auf Dispersionsbasis.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ❖ lösemittelfrei
- ❖ sofort gebrauchsfertig
- ❖ gut zu verarbeiten
- ❖ überstreichbar (***)
- ❖ pastös, gut ausfüllend – Ideal bei Verklebung auf *unebenen* Untergründen
- ❖ schnelltrocknend

ANWENDUNGSBEREICH

- ❖ Verklebung von Wand- und Fußbodenmaterialien auf verschiedenen Untergründen
- ❖ Verklebungen in Montagematerialien
- ❖ Verklebungen von Unterkonstruktionen, Wandpaneelen, auf Holz, Beton oder Stein
- ❖ Verklebungen von Fußbodenleisten, Fliesen, Styropor, auf Holz, Beton, Stein oder Metalle

LIEFERFORM

Farbe: weiß

Verpackung: 470g PE-Kartusche

LAGERFÄHIGKEIT

18 Monate bei kühler – aber frostfreier - und trockener Lagerung in nicht angebrochenen Gebinden. Lagertemperatur: +5°C bis +25°C. Vor frost schützen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konsistenz: stabile Paste

Aushärtungssystem: physikalische Trocknung

Hautbildung(*): Oberfläche nach ca.15 Minuten trocken (+20°C und 65% R.F.)

Belastbar (*): nach ca. 24 bis 48 Std. (+20°C und 65% R.F.)

Endverfestigung (*): 1mm/24 Std. bzw. nach 6 bis 7 Tagen (Fugendimension: 6x6mm/+20°C und 65% R.F.)

Spezifisches Gewicht: 1.4 g/ml (DIN 53479)

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C (ausgehärtet)

Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

(*) Diese Werte können variieren durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats.

TOOM MONTAGEKLEBER

DISPERSIONSKLEBER

Stand : 24.08.2015

Seite : 2/3

UNTERGRÜNDE

alle üblichen Baumaterialien wie Holz, Kunststoff und Styropor, ausgenommen PE, PP, PTFE, Silicone und Bitumen. Die Haftflächen müssen tragfähig sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Mindestens eine der zu verklebenden Oberflächen muss porös sein! Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen.

VERARBEITUNG

Anbringungsmethode: mit Hand- oder Druckluftpistole. Kleber einseitig in Streifen oder punktförmig (mindestens alle 15cm) auf ein zu verklebendes Material anbringen. Immer einen Punkt auf die Lattenenden und entlang den Rändern und Ecken von Plattenmaterial anbringen. Das Material sofort zusammenfügen und z. B. mit einem Gummihammer anklopfen. Die Presskraft beim Verkleben ist bestimmend, nicht die Dauer des Zusammenpressens. Eventuelle Korrekturen sind vor dem Festpressen durchzuführen! Bis zum Erreichen der benötigten Klebekraft die Verklebung gegebenenfalls fixieren.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Nicht bei Regen oder Frost verarbeiten.

Reinigungsmittel: Wasser, unmittelbar nach Verwendung; nach Aushärtung: mechanisch entfernen

Reparaturmöglichkeit: mit den gleichen Materialien

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

die übliche Arbeitshygiene beachten. Bei Hautkontakt Material entfernen und mit Wasser spülen. Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen im Sicherheitsdatenblatt und auf dem Verkaufsgebinde.

Entsorgung

Biologisch nicht abbaubar.

Durchgehärtete Produktreste: Hausmüll

Nicht durchgehärtete Produktreste: Kommunale Sammelstelle

TOOM MONTAGEKLEBER

DISPERSIONSKLEBER

**Stand : 24.08.2015
Seite : 3/3**

ANMERKUNG

Nicht geeignet für dauerhafte Wasserbelastung und Feuchtbereiche.

(***) Nach vollständiger Durchhärtung überstreichbar mit geeigneten handelsüblichen, lösemittelfreien Dispersionsfarben. Aufgrund der Vielzahl im Markt erhältlichen Anstrichsystemen empfehlen wir im Vorfeld entsprechende Verträglichkeits- und Haftversuche. Den Klebstoff nicht auf bituminösen Untergründen, Butyl, Isolieranstrichen, Teer, Silikon und Schaumstoffen, Weichmacher abgebenden Materialien (z.B. EPDM, APTK, Neopren, etc.) verwenden.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.