

Technisches Merkblatt

toom Master-Fix Power

1. Eigenschaften/Anwendung

- **TOOM MASTER-FIX POWER** ist ein lösemittelfreier Klebstoff auf Basis der Technologie SMP (Silyl Modified Polymers) mit starker Anfangshaftung und Endfestigkeit auf nahezu allen Untergründen.
- **TOOM MASTER-FIX POWER** klebt mit exzellenter Haftung auf vielen Materialien wie z.B. Holz, Gips, Stein, Beton, Glas, Metall, Styropor® und vielen Kunststoffen.
- **TOOM MASTER-FIX POWER** klebt immer und überall, auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen.
- **TOOM MASTER-FIX POWER** ist auch auf feuchten, unebenen und rauen Untergründen sowie lackierten Oberflächen anzuwenden.
- **TOOM MASTER-FIX POWER** ist korrigierbar, flexibel, wasser- und UV- beständig.
- **TOOM MASTER-FIX POWER** kann im Innenbereich sowie im Außenbereich eingesetzt werden und besitzt eine überlegene Witterungsstabilität.
- Die Endfestigkeit nach vollständiger Aushärtung* beträgt bis zu 370 kg/10 cm².

* gemäß interner Labormethode

Achtung:

- **TOOM MASTER-FIX POWER** ist nicht geeignet für Bitumen, PE, PP, Weich-PVC, Silikon und Teflon®.
- Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu verklebenden Materialien bzw. Fugen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Die Oberfläche muss ausreichend fest und tragfähig sein.
- **TOOM MASTER-FIX POWER** punkt- oder streifenförmig auftragen und die Materialien sofort zusammenfügen. Eine Korrektur ist kurzfristig möglich.
- Die Klebefuge ist nach 24 Stunden belastbar.

Achtung:

- Reste umweltgerecht entsorgen.

3. Verbrauch

- Der Verbrauch ist abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall.

Technisches Merkblatt toom Master-Fix Power

4. Verarbeitungstemperatur

- +5 °C bis +30 °C

5. Materialzusammensetzung

- Technologie SMP (Silyl Modified Polymers)

6. Technische Daten

- Form: Pastös
- Geruch: Schwach
- Dichte: 1,6 g/cm³
- Farbe: weiß
- SHORE-A-Härte: ca. 60
- Hautbildungszeit: ca. 10 min
- Auftragsstärke: mind. 2 mm
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C

7. Reinigung

- Im abgebundenen Zustand ist **TOOM MASTER-FIX POWER** nur noch mechanisch zu entfernen.
- Werkzeuge sind mit Nitroverdünnung zu reinigen.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- Mindestens 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde.
- Kühl und trocken zwischen +5°C und +25°C lagern.
- Bei geöffneter Verpackung nur begrenzt haltbar.

Technisches Merkblatt toom Master-Fix Power

10. Lieferform

450 g:

MEM-Artikelnummer: **500850**

EAN-Nr.: **4010327525441**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand April 2016 – ältere Ausgaben ungültig.