

Technisches Merkblatt

toom Master-Fix Turbo

1. Eigenschaften/Anwendung

- **TOOM MASTER-FIX TURBO** ist ein lösemittelfreier, schnellhärtender Klebstoff auf Basis der Technologie SMP (Silyl Modified Polymers) mit schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit auf nahezu allen Untergründen.
- **TOOM MASTER-FIX TURBO** klebt mit exzellenter Haftung auf vielen Materialien wie z.B. Holz, Gips, Stein, Beton, Glas, Metall, Styropor® und vielen Kunststoffen.
- **TOOM MASTER-FIX TURBO** klebt immer und überall, auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen.
- **TOOM MASTER-FIX TURBO** ist auch auf leicht feuchten, unebenen und rauen Untergründen sowie lackierten Oberflächen anzuwenden.
- **TOOM MASTER-FIX TURBO** ist flexibel, wasser- und UV- beständig.
- **TOOM MASTER-FIX TURBO** kann im Innenbereich sowie im Außenbereich eingesetzt werden und besitzt eine hohe Witterungsstabilität.
- Bei vollflächiger Verklebung beträgt die Anfangshaftung* bis zu 270 kg/m² nach nur einer Minute. Die vollständige Aushärtung erfolgt innerhalb von 6-12 Stunden (je nach Substrat).

* gemäß interner Labormethode

Achtung:

- **TOOM MASTER-FIX TURBO** ist nicht geeignet für Bitumen, PE, PP, Weich-PVC, Silikon und Teflon®.
- Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu verklebenden Materialien bzw. Fugen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Die Oberfläche muss ausreichend fest und tragfähig sein.
- **TOOM MASTER-FIX TURBO** punkt- oder streifenförmig auftragen und die Materialien sofort zusammenfügen. Eine Korrektur ist nur kurzfristig möglich.

Achtung:

- Reste umweltgerecht entsorgen.

3. Verbrauch

- Der Verbrauch ist abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall.

Technisches Merkblatt

toom Master-Fix Turbo

4. Verarbeitungstemperatur

- +5 °C bis +30 °C

5. Materialzusammensetzung

- Technologie SMP (Silyl Modified Polymers)

6. Technische Daten

- Form: Pastös
- Geruch: Schwach
- Dichte: 1,6 g/cm³
- Farbe: weiß
- SHORE-A-Härte: ca. 60
- Hautbildungszeit: ca. 10 min
- Auftragsstärke: 1-2 mm
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C

7. Reinigung

- Im abgebundenen Zustand ist **TOOM MASTER-FIX TURBO** nur noch mechanisch zu entfernen.
- Werkzeuge sind mit Nitroverdünnung zu reinigen.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- Mindestens 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde.
- Kühl und trocken zwischen +5°C und +25°C lagern.
- Bei geöffneter Verpackung nur begrenzt haltbar.

Technisches Merkblatt

toom Master-Fix Turbo

10. Lieferform

450 g:

MEM-Artikelnummer: **500851**

EAN-Nr.: **4010327525465**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand April 2016 – ältere Ausgaben ungültig.