

Technisches Merkblatt

Toom Master-Fix

1. Eigenschaften/Anwendung

- **TOOM MASTER-FIX** ist ein lösemittelfreier Klebstoff auf Basis der Technologie SMP (Silyl Modified Polymers), zum Verkleben glatter und nicht-saugender Oberflächen im Innen- und Außenbereich.
- **TOOM MASTER-FIX** ist für viele Materialien geeignet wie z.B. Glas, Metall, Keramik, Fliesen, Styropor und viele Kunststoffe.
- **TOOM MASTER-FIX** ist auch auf leicht feuchten unebenen und rauen Untergründen sowie lackierten Oberflächen anzuwenden.

Achtung:

- **TOOM MASTER-FIX** ist nicht geeignet für Bitumen, PE, PP, Weich-PVC, Teflon, Acrylglaspiegel und Aquarien.
- **TOOM MASTER-FIX** ist nicht auf Glas im Außenbereich einzusetzen, wenn verklebte Flächen dauerhaft der Witterung oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Die Oberfläche muss ausreichend fest und tragfähig sein.
- **TOOM MASTER-FIX** punkt- oder streifenförmig auftragen und die Materialien innerhalb von 10 Minuten zusammenfügen. Eine Korrektur ist danach noch kurzfristig möglich.
- Die Klebefuge ist nach 24 Stunden voll belastbar.

Achtung:

- Angebrochene Gebinde möglichst bald verbrauchen.
- Reste umweltgerecht entsorgen.

3. Verbrauch

- Der Verbrauch ist abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall.

4. Verarbeitungstemperatur

- +5°C bis +35°C

Technisches Merkblatt

Toom Master-Fix

5. Materialzusammensetzung

- Technologie SMP (Silyl Modified Polymers)

6. Technische Daten

- Form: Pastös
- Geruch: Schwach
- Dichte: ca. 1,6 g/cm³
- Farbe: verschiedene
- SHORE-A-Härte: ca. 45
- Hautbildungszeit: ca. 30 min.
- Reissfestigkeit: ca. 1,6 N/mm²
- Reissdehnung: ca. 350%
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +70°C

7. Reinigung

- Im abgebundenen Zustand ist **TOOM MASTER-FIX** nur noch mechanisch zu entfernen.
- Werkzeuge sind mit Nitroverdünnung zu reinigen.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- Mindestens 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde.
- Kühl und trocken zwischen +5°C und +25°C lagern.

10. Lieferform

450 g:
MEM-Artikelnummer: **500852**

EAN-Nr.: **4010327525489**

Technisches Merkblatt

Toom Master-Fix

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand April 2016 – ältere Ausgaben ungültig.