

Mauer- und Putzmörtel

- mineralisch
- witterungsbeständig
- nach Erhärtung frostsicher
- zum Mauern, Putzen und Ausbessern

Anwendung:

toom Mauer- und Putzmörtel ist geeignet zum Mauern, Putzen und Ausbessern von Innen- und Außenwänden. Ausgezeichnete Haftung und leichte Verarbeitung. Der Mauer- und Putzmörtel ist witterungsbeständig, atmungsfähig und zeichnet sich durch ein eingestelltes Wasserrückhaltevermögen aus.

Untergrund:

Der Putzgrund muss sauber, tragfähig, saugfähig, trocken und frei von Trennmitteln sein. Flächen vor Aufbringen des Putzes vornässen bzw. vorspritzen. Stark saugende Flächen mit toom Haftgrund behandeln. Beim Mauern Steine je nach Saugverhalten ggf. vornässen.

Verarbeitung:

Sackinhalt von 25 kg mit ca. 3,5 l sauberem Wasser verarbeitungsgerecht anmischen und innerhalb 2 Stunden verarbeiten. Der frische Mörtel ist vor zu rascher Austrocknung und Frost zu schützen. Verarbeitung als Putzmörtel auf vorgespitztem Untergrund.

Ergiebigkeit:

Ein 25-kg-Gebinde ergibt verarbeitungsgerecht angemischt ca. 17 l Nassmörtel.

Verbrauch:

als Mauermörtel:

- 2 DF-Steine, Wandbreite 11,5 cm,
32 kg je m²
- 3 DF-Steine, Wandbreite 17,5 cm,
45 kg je m²

als Putzmörtel:

- bei i. M. 10 mm Auftragsdicke
ca. 15 kg je m²
- bei i. M. 15 mm Auftragsdicke
ca. 22,5 kg je m²

Lieferform:

25 kg Sack

Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten ab Produktionsdatum.

Hinweise:

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 20 °C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Stand: Jan. 2018

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de