

Feuerfestmörtel/ Schamottemörtel

Für Mauerarbeiten und Reparaturen in feuerfesten Bereichen wie Öfen und Kaminen.

Anwendungsgebiet

- Z. B. Koch-, Brotback- und Pizzaöfen, offene Kamine, Grillkamine
- für Innen und Außen

Produkteigenschaften

- Schnelle Verarbeitungszeit, Inbetriebnahme nach 24 Stunden
- Temperaturbeständigkeit bis 1.100 °C
- ausgezeichnete Haftung

Anwendungsgebiet

Zum Vermauern von feuerfesten Steinen, zum Reparieren von Öfen, Kaminen, Kachelöfen, Brotback- und Pizzaöfen, offenen Kaminen und Grillkaminen. Für innen und außen.

Produktbeschreibung

Abbindung: Hydraulisch-keramisch

Produkteigenschaften

Baustoffklasse A1, nicht brennbar
beständig bis 1.100 °C
für gebräuchliche Schamottensteine geeignet
ausgezeichnete Haftung
nach 24 Stunden Inbetriebnahme möglich

Verarbeitung

Feuerfestmörtel/Schamottemörtel mit sauberem Wasser zu einer plastisch geschmeidigen Masse anrühren.

Wichtig: Das Wasser ist der Trockenmasse und nicht umgekehrt zuzuführen.

1,2 l Wasser pro 5 kg Beutel zur Vermauerung von feuerfesten Steinen. Das Setzgut bzw. die Schamottesteine sind vorzunässen. 0,8 l Wasser pro 5 kg Beutel zur Verwendung als Flickmörtel für kleinere Schadstellen.

Verarbeitungszeit: ca. 30 - 40 min

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Beutel	5 kg	4

Produktdetails

Lagerung: Trocken, auf Holzpaletten mind. 24 Monate lagerfähig.

Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C.