

Reparaturmörtel/Universalmörtel

Schnell abbindender, hochbelastbarer Mörtel zum Ausbessern an Wand / Decke / Boden. Für innen und außen.

Anwendungsgebiet

- Für Ausbesserungsarbeiten an Beton und Mauerwerk
- zum Anbringen und Justieren von Putzprofilen
- für Innen und Außen

Produkteigenschaften

- Höchste Haftfähigkeit / Standfestigkeit / Druckfestigkeit
- Wasserabweisend / frost- und witterungsbeständig
- Spannungsfrei und rissfrei austrocknend

Anwendungsgebiet

Reparaturmörtel/Universalmörtel dient zum Anbringen und Justieren von Putzprofilen im Innen- und Außenbereich, sowie für Ausbesserungsarbeiten an Beton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

Reparaturmörtel/Universalmörtel ist ein werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel nach DIN EN 998-1.

Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung.

Produkteigenschaften

bist zu 40 Minuten verarbeitungsfähig
schnell erhärtender Zementmörtel
gutes Standvermögen
kurze Abbindezeit
hohe Klebekraft

Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung des Putzmörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.

Für die Anwendung und Ausführung gelten die DIN 18 350 VOB, Teil C und DIN V 18 550.

Sinterhaut ist zu entfernen.

Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.

Untergrundvorbereitung

Schmutz, Staub, lose Teile und die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernen, ggf. wasserhochdruckreinigen, nasssandstrahlen.

Verarbeitung

Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser gründlich durchmischen, so dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Verbrauch / Ergiebigkeit:

ca. 7,5 l Frischmörtel / 10 kg

Wasserbedarf: ca. 2,6 l/10 kg, ca. 6,5 l/25 kg

Reparaturmörtel/Universalmörtel

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Beutel	10 kg	2
Sack	25 kg	42/Pal

Produktdetails

Lagerung: Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material mind. 24 Monate lagerfähig.