Estrich-Beton

• universell
• für innen und außen

Verarbeitungshinweise:
Estrich-Beton ist geeignet für einfache Betonarbeiten, kleinere Restarbeiten und Reparaturen, für die Herstellung von Estrich sowie Verbundestrich (Mindeststärke 2,5 cm) und als Boden in Keller, Werkstatt und Garage.

Verarbeitung:
Den Sackinhalt je nach Verwendung mit ca. 2,5 l Wasser erdfeucht bis schwach plastisch anmischen. Sofort nach dem Mischen verarbeiten. Für Verbundestrich den Untergrund grundieren. In Schalungen den Beton durch klopfen und stochern intensiv verdichten. Den frischen Beton ca. 1 Woche feucht halten und vor Frost schützen. Nicht bei Temperaturen unter +5 °C verarbeiten.

Verbrauch:
Sackinhalt ergibt ca. 12,5 l fertigen Estrich-Beton.
Bei Estrich: Mindestauftragsstärke 35 mm, ca. 70 kg/m²
Allgemein: pro 1 cm Auftragsstärke ca. 20 kg/m²

Qualität:
Festigkeitsklasse B 25, CT-C25-F4 (DIN EN 13813).

Lagerung:
Trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten. Angebrochene Verpackung gut verschließen.

Hinweis:
Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de,