



BAUEN – RENOVIEREN – AUSBESSERN

BZ Blitzzement

schnell erhärtender Montagespachtel



TECHNISCHE INFORMATION

Druckfestigkeit	≥ 20 N/mm ²
Verarbeitungskonsistenz	schwach plastisch
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Verarbeitungszeit	ca. 2 Minuten

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- Druckfestigkeit: ≥ 20 N/mm²
- Verarbeitungszeit: ca. 2 Minuten
- durch Schnellzement nach wenigen Minuten belastbar
- witterungs- und frostbeständig nach Erhärtung
- leicht anzumischen
- wasserfest

ANWENDUNGEN

- für alle Montagearbeiten, insbesondere zum Verdübeln, Verankern und Befestigen
- für eilige Reparaturarbeiten an Beton
- zum Stopfen von Durchbrüchen von Wänden
- für außen und innen

QUALITÄT

- güteüberwacht
- chromatarm

VERARBEITUNG

Nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeiten.

Blitzzement in einem Gummibecher o. ä. in abgemessene Wassermenge (0,18 l/kg) einstreuen und verarbeitungsfertig anrühren.

Untergründe sind vorzunässen. Blitzzement in die vorgesehenen Löcher hineindrücken und Dübel sofort in die endgültige Position bringen. Beim Einbringen des Blitzzementes ist auf eine hohlraumfreie Verarbeitung zu achten. Im Außenbereich verarbeiteten Blitzzement vor eindringender Feuchtigkeit z. B. durch Abdeckungen schützen. Bitte nur soviel Blitzzement anmischen wie in wenigen Minuten verarbeitet werden kann. Angesteiftes Blitzzement nicht mehr verwenden. Blitzzement darf nicht in Kontakt mit Nicht-Eisen-Metallen wie Zink, Blei, Kupfer und Aluminium gebracht werden (Korrosionsgefahr).

Das angemischte Produkt ist bei +20 °C ca. 2 Minuten verarbeitbar.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

VERBRAUCH

Verbrauch: je nach Anwendung

LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM

- 1 kg/Becher
- 5 kg/Beutel
- 10 kg/Beutel
- 15 kg/Eimer

ENTSORGUNG

Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.

HINWEIS

Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.



BAUEN – RENOVIEREN – AUSBESSERN

BZ Blitzzement

schnell erhärtender Montagespachtel

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

22.12.2022

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de