

# Bitumen Dachbahn-Schutzanstrich



- Dach und Wand; außen
- Schutzanstrich für neue und alte bituminöse und mineralische Dacheindeckungen
- Kalt verarbeitbar
- Schnell trocknend
- Gebrauchsfertig
- Wasserundurchlässig
- Witterungs- und alterungsbeständig

**Verbrauch** 400 – 500 ml/m<sup>2</sup> bei zwei Aufträgen.

### Anwendungsgebiete

Racofix® Bitumen-Dachbahn-Schutzanstrich ist ein Isolier- und Schutzanstrich für neue und alte Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen, Bitumen-Schweißbahnen, Bitumen-Schindeln, mineralischen Dächern, Dächern aus Holz und Metall sowie alten Dachflächen mit Bitumenanstrichen und -beschichtungen.

### Eigenschaften

Racofix® Bitumen-Dachbahn-Schutzanstrich ist ein einkomponentiger, lösemittelfreier, flexibler und geruchssarmer Schutzanstrich auf Bitumenbasis für Bitumen-, Dach- und Schweißbahnen. Racofix® Bitumen-Dachbahn-Schutzanstrich ist wasserundurchlässig und witterungsbeständig sowie beständig gegen alle natürlichen Aggressivstoffe auf Dachflächen. Racofix® Bitumen-Dachbahn-Schutzanstrich ist gebrauchsfertig und leicht zu verarbeiten. Bei der Verarbeitung von Racofix® Bitumen-Dachbahn-Schutzanstrich entstehen keine brennbaren und keine gesundheitsschädlichen Dämpfe. Racofix® Bitumen-Dachbahn-Schutzanstrich ist nicht grundwasserbelastend.

### Geeignete Untergründe

Beton, Putz, Mauerwerk, Metall, Holz, Dachflächen mit alten Bitumenanstrichen und -beschichtungen sowie bituminösen Dachdichtungsbahnen und mineralischen Dacheindeckungen.

### Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen frostfrei, fest, eben, tragfähig, trocken, sauber, formbeständig, frei von Nestern und klaffenden Rissen sowie frei von haftungsmindernden Stoffen (z. B. Staub, Öl, Wachs, Trennmitteln, Ausblühungen, Sinterschichten, Lack- und Farbresten) sein. Die Verarbeitung kann auf leicht feuchten Untergründen erfolgen. Zur besseren Haftung und Tiefenverankerung empfehlen wir den vorbereiteten Untergrund mit Racofix® Bitumen-Grundierung vorzustreichen.

### Verarbeitung

Racofix® Bitumen-Dachbahn-Schutzanstrich darf nicht auf nassen Untergründen, bei Regen, bei aufziehendem Regen, bei drohendem Frost, bei Schnee oder bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeitet werden. Starke Sonneneinstrahlung auf die frische Beschichtung ist zu vermeiden. Temperaturen unter +10 °C und eine hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Durchtrocknungszeiten. Nicht auf erhitzte Untergründe auftragen (z. B. durch starke Sonneneinstrahlung)! Frisch aufgetragenen Racofix® Bitumen-Dachbahn-Schutzanstrich vor Regen oder Frost schützen; gegebenenfalls mit Folie abhängen. Bei kalter Witterung empfehlen wir Racofix®

Bitumen-Dachbahn-Schutzanstrich vor der Verarbeitung zu temperieren, um eine leichtere Verarbeitbarkeit zu erreichen. Racofix® Bitumen-Dachbahn-Schutzanstrich wird durch Streichen, Rollen oder mit einem geeigneten Spritzgerät aufgetragen. Vor Gebrauch gut aufrühren! Jeder Anstrich muss gut durchgetrocknet sein, bevor der nächste Anstrich aufgetragen wird. Bei guter Ablüftung und trockener Witterung beträgt der Zeitabstand zwischen zwei Aufträgen ca. 20 Minuten.

<b>Besondere Hinweise</b>	Bitumen-Dachbahn-Schutzanstrich vor der Verarbeitung zu temperieren, um eine leichtere Verarbeitbarkeit zu erreichen. Racofix® Bitumen-Dachbahn-Schutzanstrich wird durch Streichen, Rollen oder mit einem geeigneten Spritzgerät aufgetragen. Vor Gebrauch gut aufrühren! Jeder Anstrich muss gut durchgetrocknet sein, bevor der nächste Anstrich aufgetragen wird. Bei guter Ablüftung und trockener Witterung beträgt der Zeitabstand zwischen zwei Aufträgen ca. 20 Minuten.
<b>Produkt-Farbe</b>	Im frischen Zustand braun, nach Trocknung schwarz
<b>Trocknungszeit</b>	Ca. 20 Minuten, je nach Temperatur und Untergrund.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar.
<b>Werkzeuge</b>	Quast, Lammfellrolle, Niederdruck-Bitumenspritz (Mindestdurchmesser der Düse 5 mm; Arbeitsdruck 5 – 10 bar).
<b>Werkzeugreinigung</b>	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Lagerung Im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.
<b>Zeitangaben</b>	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
<b>Hinweise zu Ihrer Sicherheit</b>	GHS07 Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: EUH208 Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Sicherheitshinweise: P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.

**Sopro Bauchemie GmbH Deutschland**  
Postfach 22 01 52  
D-65102 Wiesbaden  
Fon : +49 611 1707-252  
Fax : +49 611 1707-250

**Sopro Bauchemie GmbH Schweiz**  
Bierigutstrasse 2  
CH-3608 Thun  
Fon : +41 33 334 00 40  
Fax : +41 33 334 00 41

**Sopro Bauchemie GmbH Österreich**  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Fon : +43 72 24 67141-0  
Fax : +43 72 24 67181