

Weber SCHEIBENPUTZ 1,5mm (Mineral.)

Weißer, mineralischer Edelputz mit Korn-an-korn Struktur für hochwertige, dekorative Putzoberflächen

Anwendungsgebiet

- Mineralischer Edelputz zur Herstellung einer dekorativen Putzoberfläche mit einer lebendigen Korn-an-Korn-Struktur auf WDV-Systemen oder Unterputzen für Innen und Außen.

Produkteigenschaften

- Einfach zu verarbeiten
- Lebendige, körnige Struktur
- Für Innen und Außen

Anwendungsgebiet

Zur Herstellung einer dekorativen Putzoberfläche auf Wänden und Decken im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für den Einsatz auf WDV-Systemen, tragfähigen, mineralischen Armierungsschichten und Unterputzen.

Produktbeschreibung

Werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel nach DIN-EN 998-1.

Zusammensetzung

Weißzement, Weißkalkhydrat, klassierte mineralische Zuschläge, Hydrophobierungsmittel, Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung am Putzgrund

Produkteigenschaften

Schafft ein gesundes Wohnklima durch optimale Wasserdampfdurchlässigkeit.
Bietet den hohen Schlagregenschutz der Beanspruchungsklasse III nach DIN 4108.
Für Innen und Außen.

Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.
Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Materials und des Untergrundes nicht unter 5°C absinken.
Für eine optimale Erhärtung und um u.a. Ausblühungen zu vermeiden ist der Putz vor Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeitsentzug, Windzug oder Feuchtigkeit zu schützen.
Der Verbrauch ist abhängig von Untergrund und Art der Verarbeitung. Exakte Verbrauchswerte können durch Probeflächen am Objekt ermittelt werden.
Angrenzende Bauteile schützen und vom Putzsystem trennen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss plan, trocken, sauber und frei von haftmindernden Bestandteilen sein.
Standzeiten des jeweiligen Putzgrundes beachten.
Putzgrund mit **Weber HAFTGRUNDIERUNG PUTZGRUND** grundieren.

Verarbeitung

Den Inhalt des Sackes mit der angegebenen Menge sauberen Wassers gründlich durchmischen, so dass eine Verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.
In Kornstärke mit der Glättkelle auf den Untergrund aufziehen.
Entsprechend der gewünschten Struktur mit Kunststoffglätter, Holzscheibe oder PU-Brett gleichmäßig strukturieren.
Um Ansätze zu vermeiden immer nass in nass und mit gleichem Werkzeug arbeiten. Angezogene Flächen nicht mehr bearbeiten.
Auf Gerüsten gleichzeitig auf mehreren Gerüstlagen versetzt arbeiten.

Weber SCHEIBENPUTZ 1,5mm (Mineral.)

Verbrauch / Ergiebigkeit

Verbrauch / Ergiebigkeit: ca. 2,3 kg/m²

Wasserbedarf:

ca. 2,6 Ltr. / 10 kg

ca. 6,6 Ltr. / 25 kg

Verpackungseinheiten

Sack: 25 kg

Produktdetails

Körnungen, ca.: 1,5 mm

Auftragsdicke, ca.: 1,5 mm

Lagerung: Trocken und frostfrei mindestens 1 Jahr lagerfähig.