

Portlandkalksteinzement EN 197-1 CEM II/A-LL 32,5 R

Werk Rüdersdorf

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
0840-CPR-5510-256100-09
VDZ Düsseldorf

x: Mittelwert s: Standardabweichung	Juli 17		August 17	
	X	S	X	S
Mahlfeinheit				
Blaine cm ² /g	3390	70	3430	100
Wasseranspruch %	27,7		27,3	
Erstarren				
Anfang min	180	10	195	10
Ende min	235		250	
Druckfestigkeit				
2 Tage N/mm ²	25	1,6	26	1,0
7 Tage N/mm ²				
28 Tage N/mm ²	49	1,6		
Chromatarm Bei sachgerechten Transport-, Förder- und Lagerungsbedingungen Mindestwirksamkeit des Reduktionsmittels 2 Monate ab Verladung Zementwerk.				

www.cemex-zement.de
de-awt.zement.@cemex.com

CEMEX Zement GmbH
Produkttechnologie
Tel.: 033638-54-1220

Der Zement erfüllt die Anforderungen an Normalzemente nach DIN EN 197-1.
Die hier angegebenen Werte basieren auf Prüfergebnissen nach DIN EN 196 aus der Eigenüberwachung des Herstellerwerkes. Einzelwerte können daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben sind unverbindlich.