

Schamottekleber

Art.-Nr.: 2059



Technische Daten:

Einstellbar von Spachtel- bis spritzfähig - **asbestfrei**
nicht brennbar
bis ca. 1.000 °C hitzebeständig
spez. Gewicht: 2,15 g/cm³
härtet **schamottefarbend** aus

Lagerung:

Frostfrei, kühl und trocken gut verschlossen ca. 24 Monate

Beschreibung

Lösemittelfreie Einkomponenten-Dichtungsmasse mit höchster Wärmebelastbarkeit, hoher Festigkeit und sehr guter Haftung auf Schamotte. Die fertige Dichtung hat nahezu keine Elastizität. FIREFIX Schamottekleber ist beständig gegen Fette, Öle und Hausreinigungsmittel. Die Rauchgas und Kondensatbeständigkeit setzt voraus, dass die verkitteten Stellen keiner dauerhaften Nässeeinwirkung ausgesetzt sind.

Zusammensetzung / Sicherheitshinweise

Mineralische Feststoffe mit wässrigem Bindemittel (Wasserglas) – pastöse Form – hochviskos

- Die üblichen Regeln der Arbeitshygiene beachten
- Bei Augen- und Hautkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen - Facharzt aufsuchen.
- Bei Verschlucken viel Wasser trinken – Arzt konsultieren.

Anwendung

FIREFIX Schamottekleber dient zum Verkleben von feuerfesten Bauteilen und Befestigen von Schamotteteilen, Dichtschnüren, Muffen und Hüllenrohren.

Verarbeitung

Die Dichtflächen sollten frei von Staub, Fetten, Ölen und losem Rost sowie unpoliert sein. Die Verarbeitung muss bei Temperaturen von + 5° C bis max. 30° C erfolgen. Der Kitt trocknet langsam an der Luft. Trocknungszeit ca. 2mm in 2 Tagen, während dieser Zeit vor Regen und Feuchtigkeit schützen. Durch langsame Temperaturerhöhung kann die Trocknungszeit verkürzt werden. FIREFIX Schamottekleber kann aus der Kartusche direkt auf die zu dichtenden Flächen aufgetragen werden.

ACHTUNG: Beim Aufschneiden der Auspressöffnung und beim Beginn des Verpressens kann überschüssige Flüssigkeit austreten. Bis zum Austreten des Kitts Düzenspitze bzw. Kartuschenkopf in saugfähiges Material (Lappen o.ä.) halten.

FIREFIX Schamottekleber eignet sich nicht für Zentralheizungen und Gasleitungen sowie dem direkten Auftragen auf Glasflächen. Eine Ständige Wassereinwirkung ist zu vermeiden (wasserlöslich).

Sonstige Angaben

Vorstehende Angaben des technischen Datenblattes geben wir nach bestem Wissen ab. Sie beziehen sich auf den heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen insbesondere keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften, keine Garantie oder eine Eignung für einen bestimmten Anwendungszweck dar. Diese Angaben können deshalb auch die Eignungsprüfungen für den konkreten Anwendungsfall durch den Anwender nicht ersetzen. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie aus Änderungen an Normen und Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Durch den Erhalt des technischen Datenblattes wird kein vertragliches Rechtsverhältnis begründet.

**Reinigen
Lieferform**

In frischem Zustand mit Wasser; ausgehärtet nur mechanisch.
Kartusche à 310 ml, Karton à 12 Kartuschen

Kleining GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 5 - D-48599 Gronau

Tel.: +49(0)2562/9354-0
Fax: +49(0)2562/9354-23
E-Mail: info@kleining.de
Internet: www.kleining.de



KLEINING

Wärme in ihrer schönsten Form