



Gebrauchsanweisung Schamottemörtel:

Mörtel nur für schmalflächigen Bereich (bis 4 mm) verwenden. Mörtel wird wie gewöhnlicher Zementmörtel gemischt. Geräte und Anmachwasser müssen vollkommen sauber sein. Auf 1,0 kg Mörtel werden ca. 350 ml Wasser zugegeben. Die Masse muß so lange gemischt werden, bis sie geschmeidig ist. Es dürfen keine anderen Zusätze folgen, da sie die vorteilhaften Eigenschaften des Mörtels herabsetzen würden. Es soll nur so viel Mörtel angesetzt werden, wie verarbeitet werden kann.

Sicherheitshinweise: Trocken lagern, nicht sofort verarbeiteten Mörtel nicht mit Wasser auffrischen.

Zusammensetzung: Keramische Gebrauchsmittel, keramische Bindemittel, hydraulische Bindemittel.