

Klebe und Dichtpower

3 in 1 – Kleben, Dichten & Füllen



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ultrament Klebe und Dichtpower ist ein hochwertiger, dauerelastischer MS-Polymer Kleb- und Dichtstoff. Bei dem Produkt handelt es sich um eine 3 in 1 Lösung zum Kleben, Dichten und Füllen. Ideal ist zum Verkleben und Abdichten der Ultrament Bauplatte Do it sowie zur Montage von Spiegeln, Sockelleisten, Holz, Metall- und Kunststoffplatten sowie zur Abdichtung von Regenrinnen und -tonnen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schnelltrocknend & überstreichbar
- Direkt auf feuchtem Untergrund anwendbar
- Hält auch unter Wasser
- MS-Polymerbasis
- Dauerelastisch
- UV-beständig
- Beständig gegen Säuren, Laugen und Reinigungsmittel

ANWENDUNGSGEBIETE

- Dauerelastische & sichere Verklebung
- Abdichtung von Fugen
- Ausbildung von Anschluss- und Stoßfugen bei der Ultrament Bauplatte Do it

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Mineralische Untergründe, Bauplatte Do it, Putz, Gipskartonplatten, lackiertes und nicht lackiertes Metall & Aluminium, Glas, Kunststoffe, Holz, Glas und Pappe

UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Bitumen, Teer, EPDM Marmor und Naturstein

VERARBEITUNGSHINWEISE

Werkzeuge: Kartuschenpistole, Fugenglätter

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, frostfrei, trocken, tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Zementmilch, Trennmitteln, Wachs und nicht tragfähigen Anstrichen sein
- Fugenflanken mit fettfreien Lösungsmitteln entfetten
- Stark sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln

Anwendung

- Die Kartusche mit einem Cutter öffnen, die Düse knicken und aufdrehen
- Düse auf die gewünschte Breite schräg zuschneiden
- Kartusche in eine Kartuschenpistole einlegen
- Auf die zu klebenden Stellen aufbringen
- Sofort zusammenfügen
- Material sofort mit Wasser und Spülmittel glätten
- Achtung: Ultrament Klebe- und Dichtpower muss hohlraumfrei verarbeitet werden

Reinigung

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Werkzeuge nach Gebrauch mit einem Tuch reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen
- Nicht ins Grundwasser gelangen lassen

WICHTIGE HINWEISE

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen
- Achtung: Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten

ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngroße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verarbeitungsbedingungen	°C	$\geq 5 \leq 40$	
Durchtrocknung	mm/Tag	ca. 2 - 3	
Hautbildung nach	Minuten	ca. 20	
Temperaturbeständigkeit	°C	-30 - 80	
Basis	MS-Polymer		
Lieferform	standfest- pastös Gebindegrößen: 470g (Kartusche)		
Farbton	klar, hellgrau (trocken)		



Service-Hotline: 0201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2500024832]