



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ultrament Montagekleber ist ein universell einsetzbarer, schneller und lösemittelfreier Dispersionskleber mit einer hohen Anfangshaftung sowie Endfestigkeit. Er ist ideal für die Montage der Bauplatte Do it und ersetzt somit in vielen Fällen den Einsatz von Schrauben, Nägeln oder Dübeln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Klebkraft
- Stoß- und vibrationsunempfindlich
- Überstreichbar
- Hohe Anfangsklebkraft
- Lösemittelfrei
- Verarbeitungsfertig

ANWENDUNGSGEBIETE

- Verkleben von Decorprofilen, Polystyrol, Hartschaum, Holz, Keramik, Porzellan und vielen Kunststoffen
- Für innen und außen (Da das Produkt bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung wasserempfindlich ist, beschränkt sich die Außenanwendung auf wassergeschützte Flächen)

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Beton, Mauerwerk, Putz, Gipskartonplatten, Bauplatten und festhaftende sowie mit Ultrament Haftgrund grundierte Fliesenflächen

UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Kunststoff wie z.B. EPDM, Glas, Holz und Metall

VERARBEITUNGSHINWEISE

Werkzeuge

Kartuschenpistole, Zahnpachtel, Spachtel, Kelle/Glätter

Untergrundvorbereitung

- Zur Vorbereitung von sandenden und saugenden Untergründen, wie z. B. Gipskarton, sowie als Haftvermittler auf dichten, glatten saugenden Untergründen

Anwendung

- Ultrament Montagekleber ist gebrauchsfertig. Kurz aufrühren und mit einem Zahnpachtel aufbringen.

Kartusche

- Kartusche oberhalb des Schraubgewindes gerade abschneiden
- Kartuschenspitze aufschrauben und der Anwendung entsprechend schräg abschneiden und verwenden
- Kartusche in Pistole einlegen
- Auf die zu klebenden Stellen aufbringen und sofort zusammenfügen
- Material sofort mit Wasser und Spülmittel glätten

VERARBEITUNGSHINWEISE

Achtung: Nicht in zu hohen Schichtdicken verwenden, da hierdurch die Durchtrocknung verzögert wird

Bei Verklebung schwererer Teile ist vor der Verklebung eine Abluftzeit von ca. 10 Minuten einzuhalten. Nach ca. 24 Stunden ist der Ultrament Montagekleber trocken und belastbar.

Reinigung

- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

WICHTIGE HINWEISE

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen
- Ultrament Montagekleber ist im frischen Zustand wasser- und frostempfindlich
- Nicht bei Temperaturen unter +5°C und direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten
- Alle genannten Zeiten beziehen sich auf +23°C und 50% Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzögern den Trocknungsverlauf.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen
- Verklebungen aller Art sind wartungsbedürftig. Die Verklebung muss daher in regelmäßigen Zeitabständen hin überprüft und ggf. erneuert werden, um Folgeschäden zu vermeiden

ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von +23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngroße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Trockenzeit	Stunden	ca. 24	bis 10 mm Schichtstärke
Verbrauch			Anwendungsbezogen
Verarbeitungsbedingungen	°C	$\geq 5 \leq 30$	Luft- und Untergrundtemperatur
Dichte	g/cm ³	ca. 1,6	
Lieferform	steif-pastös Gebindegrößen : 400 g Kartusche 1 kg Gebinde		
Farbton	weiß		



Service-Hotline: 0201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2500024845]