



PATTEX

Montageschaum Classic Line

Technisches Merkblatt
Ausgabe 21.08.2015

Seitenanzahl 2

EIGENSCHAFTEN

- Verhindert Kälte- und Schallbrücken
- Sehr gut Haftung auf bauüblichen Untergründen, auch zum Brunnenbau geeignet
- Nach 1 Stunde schneidbar
- Alterungsbeständig und Verrottungsfrei
- Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-2



TECHNSICHE DATEN

Rohstoffbasis	Polyurethan
Verarbeitungs-temperatur	+ 5°C bis + 30°C
Temperatur-beständigkeit ¹	- 40°C bis + 110°C
Ergiebigkeit	Ca. 25 Liter freigeschäumt
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612	Ca. 0,037W/mK
Klebefreiheit ² der Oberfläche	Ca. 10 Minuten
Schneidfähigkeit bei 20 mm Schichtdicke	Ca. 50 Minuten ¹
Schaumausdehnung	ca. 150 %
Baustoffklasse gemäß DIN4102-2	B2

¹Des ausgehärteten Schaumes

²In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen

EINSATZBEREICHE

Zum Füllen und Dämmen von

- Tür- und Fensterrahmen
- Verfüllen und Isolieren von Mauer durchbrüchen und Hohlräumen
- Rohrdurchführungen, Rolladenkästen
- Dämmen von Bauteilen gegen Wärme, Kälte, Schall und Zugluft

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Bei großen Schaummengen und bei Trockenheit, z. B. im Winter, verbessert das leichte Befeuchten der Untergründe und des Schaums die Schaumqualität und verkürzt die Durchhärtungszeit. Vor Verarbeitung angrenzende Flächen mit Klebeband oder Folie abdecken.





VERARBEITUNG

Dose vor Gebrauch ca. 20mal schütteln. Ventilhebel aufschrauben. Dose über Kopf halten und zum Schäumen den Ventilhebel vorsichtig betätigen. Nach der Aushärtung ist der Schaum vollständig formstabil. Der ausgehärtete Schaum kann überputzt, überstrichen oder überklebt werden.

Bei Arbeitspausen frischen Schaum von Ventil und Röhrchen mit Pattex PU Reiniger oder Aceton entfernen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach der Arbeit mit Aceton oder PU Schaum Reiniger reinigen. Trocken abreiben.

BITTE BEACHTEN

Klebstoff reagiert schnell mit Luftfeuchtigkeit. Arbeitsumfeld sorgfältig abdecken. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl, trocken und stehend lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

12 Monate original verpackt haltbar.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegröße
PUC50	500 ml

SICHERHEITSHINWEISE

Informieren Sie sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über mögliche Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge.

Bei der Verarbeitung Schutzbrille und  beigefügte Schutzhandschuhe tragen.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhältlich. Personen, die auf Isocyanate allergisch reagieren, sollten den Umgang mit dem Produkt vermeiden. Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Ausgehärtete Produktreste: Hausmüll/ hausmüllähnlicher Gewerbeabfall. Nicht ausgehärtete Produktreste: Kommunale Sammelstelle. Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 080409

Restentleerte Dosen können im Bezugsbaumarkt unentgeltlich abgegeben werden oder Kartons über kostenlosen PDR Service abholen lassen. Telefon zum Nulltarif: 0800 / 7 836 736.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.