

## Schnellmörtel/Eckschutzschienenmörtel

Ansatzmörtel für alle Putzprofile im Innen- und Außenbereich.

### Anwendungsgebiet

- Zur Fixierung an Fassaden und in Feuchträumen
- Für alle Putzprofile, auch Edelstahlmaterialien

### Produkteigenschaften

- Haftstark / schnell abbindend
- gutes Standvermögen
- kurze Abbindezeit
- hohe Klebekraft

### Anwendungsgebiet

Eckschutzschienenmörtel/Schnellmörtel dient zum Anbringen und Justieren von Putzprofilen im Innen und Außenbereich.

### Produktbeschreibung

Eckschutzschienenmörtel/Schnellmörtel ist ein werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel nach DIN EN 998-1.

### Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung.

### Produkteigenschaften

Ist ein schnell erhärtender Zementmörtel.

### Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung des Mörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.

Für die Anwendung und Ausführung gelten die DIN 18 350 VOB, Teil C und DIN V-18 550.

Sinterhaut ist zu entfernen.

Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.

### Untergrundvorbereitung

Schmutz, Staub, lose Teile und haftungsmindernde Bestandteile entfernen, ggf. wasserhochdruckreinigen, nass-sandstrahlen.

### Verarbeitung

Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser gründlich durchmischen, so dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht. Den Mörtel in Mörtelbatzen im Abstand von 30 cm auftragen. Profil sofort eindrücken und ausloten.

### Verbrauch / Ergiebigkeit

Verbrauch/Ergiebigkeit: ca. 3,7 l Frischmörtel / 5 kg

Wasserbedarf: ca. 1,3 l / 5 kg

### Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Folienbeutel	5 kg	72 Beutel
Folienbeutel	10 kg	72 Beutel

## Schnellmörtel/Eckschutzschienenmörtel

### Produktdetails

**Lagerung:** Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material mind. 12 Monate lagerfähig.  
**DoP-DE-Schnellmörtel-Eckschutzschienenmörtel**

#### DIN EN 998-1

Normalputzmörtel GP für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

A 1

Brandverhalten

W 0

Wasseraufnahme

≤ 25

Wasserdampfdurchlässigkeit  $\mu$

≥ 0,08 N/mm<sup>2</sup>

Haftzugfestigkeit

(Bruchbild B)

Wärmeleitfähigkeit  $10_{dry,mat}$   
(Tabellenwert EN 1745)

≤ 0,82 W/(m·K) (P=50%)

Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)

≤ 0,89 W/(m·K) (P=90%)

Gefährliche Substanzen

NPD

NPD

NPD keine Leistung festgestellt (No Performance Determined)