




CoBAM® S 23371 65638 32020 V1850

Material | Material | bis zu 15 % Bindemittel; mind. 85 % Bambusfasern | up to 15% binder agent; min. 85% bamboo fibers |
Matériel: jusqu'à 15% de liant ; min. 85% de fibres de bambou

Beschreibung | Description fein geriffelt / grob genutet | grooved / fine ribbed | rainuré gros / rainuré fin
| Description: coffee vorgeölt | pre-oiled | pré-huilé ~ 7 m/m²

Abmessungen | Dimensions |
Dimensions:

± 1850 x 140 x 15 mm



Menge und Gewicht pro Diele |
Quantity and weight
per decking | Quantité et poids
par terrasse:

1 x = 0,259 m²
= ~ 6,32 kg

Menge und Gewicht pro
Palette | Quantity and weight
per pallet | Quantité et poids
par palette:

200 x = ± 51,8 m²
= ~ 1.264,73 kg

Flächengewicht (ohne UK) |
grammage (without SK | gram-
mages (sans SK):

1 m² = ± 18,3 kg

Eigenschaften | Characteristics | Propriétés

CoBAM® S
23371 65638
32020 V1850

Zertifikate / Tests certificates / tests certificats / tests	VOC-Test nach AgBB-Schema
Rohdichte gross density densité brute	1.250 kg/m³
Rutschhemmung Slip resistance Résistance au glissement	C; R10
Brandschutzklasse fire-resistance class catégorie de résistance au feu	B _s – S1
Dauerhaftigkeitsklasse durability class catégorie de durabilité	1 – 2
Formaldehydemission / Emission of formaldehyd / Emission de formaldéhyde	E1

Hinweise | recommendations | recommandations*

CoBAM® S
23371 65638
32020 V1850

Zugelassene UK approved sub-construction sous-construction autorisées	UK CoBAM Slim; Classico UK FSC 100%
UK-Abstand distance sub-construction distance sous-construction	300 mm
Zugelassenes Montagematerial approved assembly material matériel de montage	Terrasse Montageset, 100 Clips (Kunststoff) + 100 Schrauben clips / screws clip / vis
Empfohlenes Gefälle in Längsrichtung recommended slope lengthwise pente longitudinale recommandée	1,5 - 2 %
Quergefälle möglich? cross slope possible? pente transversale possible?	nicht möglich not possible pas possible
Mindestfugenabstand längs minimum joint distance lengthwise minimal espacement longitudinal	5 mm
Mindestfugenabstand Stoss minimum short-end joints minimal espacement aux extrémités	Endlosmontage endless assembly montage sin fin
Abstand zu festen Baukörpern distance to solid construction components espacement de solide construction	20 mm
Empfohlene Reiniger recommended cleaner nettoyant recommandé	elephant Reiniger cleaner nettoyant
Empfohlene Pflege recommended maintenance products entretien recommandé	elephant Bambuspfleööl / elephant Bambus Hirnholzschutz bamboo maintenance oil special / bamboo cross-cut wood protection huile d'entretien spéciale bambou / bambou protection bois de bout