

## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

|                  |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassifizierung: | Platten aus Beton nach EN 1339, Klassen D, H, L, R, T, 4                                                                                                                                                   |
| Oberfläche:      | strukturierte Oberfläche, gestrahlt, Fase, imprägniert                                                                                                                                                     |
| Aufbau:          | zweischichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung im Vorsatz > 4 mm                                                                                                                              |
| Stärke:          | ca. 3,8 cm                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht:         | ca. 86 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                   |
| Einsatzbereich:  | Die oben näher bezeichnete Platte ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Plattendecken für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich geeignet. |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Nennmaße</b>        | 397 x 397 mm |
| <b>Rastermaße</b>      | 400 x 400 mm |
| <b>Maßtoleranz L/B</b> | +/- 2 mm     |
| <b>Maßtoleranz H</b>   | +/- 3 mm     |

### Technische Daten

|                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Abstandhalter:                             | keine                                                              |
| Max. Diff. zwischen den Flächendiagonalen: | 2 mm, wenn die Länge der Diagonalen 300 mm überschreitet, Kennz. L |
| Konizität:                                 | planmäßig keine; max. 0,5 mm pro Seite                             |
| Oberseite:                                 | strukturiert                                                       |
| Unterseite:                                | planmäßig eben                                                     |
| Seitenflächen:                             | planmäßig eben                                                     |
| zulässige Abweichungen der Nennmaße:       | Abschnitt 5.2.4, Klasse 3, Kennzeichnung R                         |
| Witterungswiderstand:                      | Abschnitt 5.3.2, Klasse 3, Kennzeichnung D                         |
| Biegezugfestigkeit :                       | Abschnitt 5.3.3, Klasse 2, Kennzeichnung T                         |
| Abriebwiderstand:                          | Abschnitt 5.2.4, Klasse 3, Kennzeichnung H                         |
| Gleit-/Rutschwiderstand:                   | Abschnitt 5.3.5: ausreichend, USRV (SRT)-Wert $\geq 55$            |
| Rutschwerte:                               | R-Wert 13                                                          |

### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit, der Abrieb- und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Steinabbildung




40 x 40 x 3,8 cm


### Farbabbildungen



anthrazit



sand



terrakotta

### Ambientefoto

Verlegebeispiele zum jeweiligen Produkt finden Sie auf [www.ehl-for-diy.de](http://www.ehl-for-diy.de)



Farbe // terrakotta

**EHL AG Hauptverwaltung**  
56642 Kruft  
Alte Chaussee 127  
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
[info@ehl.de](mailto:info@ehl.de)

**[www.ehl.de](http://www.ehl.de)**