



CV Alicante

Beschreibung:	CV-Belag
Europäische Klassifizierung - EN ISO 10874	21
Gesamtdicke - EN ISO 24346	ca. 1,50 mm
Nutzschicht – EN ISO 24340	ca. 0,15 mm
Flächengewicht – EN ISO 23997	ca. 1.210 g/m ²
Oberflächenvergütung	PU – Supreme Protection
Lichtechtheit ISO 105/B02	≥ 6
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 10456	ca. 0,02 m ² K/W
Trittschalldämmung EN ISO 717/2	ca. 12 dB
Rutschfest/ Rutschhemmung DIN 51130	DS R10
Dimensionsstabilität – EN ISO 23999	≤ 0,40%
Resteindruckverhalten EN ISO 24343-1	≤ 0,35 mm
Elektrisches Verhalten – EN 1815	≤ 2 kv
Chemikalienbeständigkeit	ok
Brandklasse – EN 13501-1	Cfl-S1
Garantie	5 Jahre
Leistungserklärung/DOP	No. 0004-0027-DoP-2015-01

