




Produkteigenschaften		Toleranzen (EN 13489)	
Artikel #	1749632 / 1749636 / 1749637	Zulässige Längenabweichung	± 0,1 %
Format	2200 x 185 x 13 mm	Zulässige Breitenabweichung	± 0,20 mm
Verpackung	<b>Paket:</b> 9 Dielen / 3,663 m <sup>2</sup> / 29,304 kg	Rechtwinkligkeit des Elementes	≤ 0,1 %
	<b>Palette:</b> 32 Pakete / 117,216 m <sup>2</sup> / 937,728 kg	Längskrümmung entlang des Elementes	≤ 0,1 %
Hinweise	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten	Querkrümmung über die Breite	≤ 0,1 %
		Oberflächenbündigkeit	≤ 0,2 mm
		Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung (5-9%)	6 – 8 %
		Deckschicht	≥ 2,5 mm



Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN 12664	0.087 m <sup>2</sup> *K/W

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften				
		Prüfnorm	Bewertung	
			Lack	Naturöl Plus
	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,49
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV nass)	99 (USRV)
			51 SRT (SRV trocken)	
	Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D <sub>n</sub> s1	
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D <sub>n</sub> s1	
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442:2023 Verfahren B	Kennwert 5	Kennwert 5
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	0	n.n.
	Rutschhemmung schiefe Ebene	EN 16165, Anhang B	R 9	R 10
	Entsorgung		FAK Abfallschlüssel 20 01 38	

Freie Sortierung nach EN 13489	
Holzart:	Eiche
Botanischer Name / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	GÜ-LH-EI / Version 5 / / 2023
Sortierung:	Expressive / Country
Merkmale (Oberseite der Deckschicht) „Merkmale nach EN 1310“	
Splint	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis zu 80 mm
Durchfalläste	zulässig: bis zu 80 mm
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten
Kittstellen	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig
Rindeneinwuchs	zulässig
Blitzrisse	zulässig
Faserneigung	zulässig
Gesunder Kern	zulässig
Farbunterschiede	zulässig: alle Farben / Verfärbungen / Einläufe in allen Farben
Weißstreifigkeit	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.	
Bemerkung	
Nicht mehr als 3% der Dielen dürfen in die nächstniedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.	

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	20240301_PA_TDS_Parkett_Aktion_EI_N7-9_DE_1749632_..36_..37
Datum:	2010.12.10	Aktualisierung:	<a href="http://www.parador.de">www.parador.de</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.03.2024