

LATEXFARBE MATT

für den Innen- und Außenbereich
wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363
scheuerbeständig und strapazierfähig

DIN EN 13300:

Nassabriebklasse 2
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 7 m²/l

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Wetterbeständige Kunststoff-Latexfarbe. Scheuerbeständig und leicht zu reinigen. Auch geeignet für witterbeständige Fassadenanstriche, gut sauber haltend, sehr ergiebig, leichte Verarbeitung, spritzarm bei der Rollenapplikation, Airless-spritzbar. Lösemittelfrei und geruchsarm.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit:

wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

Verträglichkeit: ist mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Hochdeckende Latexfarbe für strapazierfähige Innenanstriche mit höchsten Ansprüchen. Wenig füllend, nicht schlammend und reinigungsfähig, daher sehr gut geeignet für schmutzempfindliche Innenanstriche auf Glasfasergewebe, Relief- und Prägetapeten. Auch geeignet zur witterfesten Beschichtung auf Mauerwerk, neutralem Putz, Beton, Gipskarton und Faserzement.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund lösungsmittelfrei, verfestigen. Lose Anstrichteile und kreidende Altanstriche sind zu entfernen und abgewaschene Untergründe mit Tiefgrund lösemittelfrei zu verfestigen. Neuputze oder Betonuntergründe sollten mindestens 4 Wochen durchtrocknen. Neuputze sind ebenfalls mit Tiefgrund zu grundieren. Vor Gebrauch gut aufrühen und gleichmäßig auftragen.

Hinweis: Auf Vinylschaumtapeten kann es durch die darin enthaltenen Weichmacher nach dem Überstreichen zu einem Klebeeffekt kommen.

1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen und außen

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- b) kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen
- c) 1 Grundanstrich mit 15 % Wasser verdünnt
- d) danach 1 - 2 x unverdünnt auftragen

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- b) kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen

Ergiebigkeit:

ca. 6 – 7 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser

Werkzeug:

Rolle, Flachpinsel, Airless spritzbar (bitte beachten Sie hierzu die Angaben Ihres Geräteherstellers)

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 2 – 3 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 4 g/l VOC.

WGK: 3

GISBAU-Code: BSW20

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nummer: 04124-606-188. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen und Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altłacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.