

TURBOCOLL-ELASTIC-MIX ist ein moderner Industrieklebstoff zur schnellen, hochfesten und sicheren Verklebung nahezu aller Materialien mit der besonderen Eigenschaft :

Maximale Elastizität !

Ideal für Metalle, Kunststoffe und Baustoffe (Keramik, Holz, etc.) an konstruktiven Bauteilen und für funktionsrelevante, hoch belastete Anwendungen. **Klebt und dichtet in einem Arbeitsgang.**

Ideal bei Vibrationsbeanspruchung, gleichzeitiger Abdichtung, großen Materialausdehnungen und beweglichen Teilen..


Mit innovativer **Advanced-Polymer-Technology.** Professionelles Kleben mit 2-Komponenten-Industrieklebstoff so einfach wie nie zuvor.

Eigenschaften : Gute Zug- und Scherfestigkeit. Sehr beständig gegen Chemikalien, Laugen, leichte Säuren, Wasser, Salzwasser, Spülwasser, Öl, Kraftstoff, Witterung, UV-Strahlen. Sehr gute Spaltfüllung. Hohe Temperaturbeständigkeit. Kurzzeitig **bis +200°C**. Sehr gute Elastizität. Schnelle Reaktionszeit. **Details siehe DATA-CUT.**

Anwendung : Oberflächen müssen staubfrei und trocken sein. Wenn möglich Flächen anrauen und mit Aceton fettfrei reinigen. Die Tuben öffnen und jeweils 2 gleichgroße Mengen Harz + Härter 1:1 nebeneinander ausdrücken und auf einer festen Unterlage mit einem Spatel anmischen. Arbeitspausen von mehr als 2-3 Min. vermeiden. Danach das Produkt einseitig oder bei saugenden und unebenen Flächen beidseitig auftragen und Bauteile ohne Anpressdruck sofort fügen. Mindestspalt von 0,5 mm beachten. Während der Aushärtung die Bauteile nicht bewegen. 80% Festigkeit nach 1 Std. Maximale Endfestigkeit spätestens nach 24 Stunden. Wärme oder Warmluftzufuhr bis ca. 60°C erhöht die Festigkeit sowie Aushärtengeschwindigkeit. Produkt kühl, trocken und dunkel lagern. Angebrochene Tuben möglichst zeitnah aufbrauchen.

DATA-CUT

Alle wichtigen Produktdaten auf einen Blick



Hinweis: Alle Werte und Empfehlungen der technischen Informationen beruhen auf kontrollierten Labortests und Praxiserfahrungen unter Ausschluß jedweder Garantie. Aufgrund von Schwankungen in Lagerung, Handhabung und Einsatz kann keinerlei Haftung für Einsatzergebnisse übernommen werden. Es werden grundsätzlich eigene Vorversuche empfohlen.

Komp. A / Harz:

Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Komp. B / Härter:

Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Inhalt: 36 g (2 x 18 g)



BOLDT & CO. OHG, Im Rosenacker 24,
D-42929 Wermelskirchen (DE) TEL 02196/220-0
info@boldt-co.de, www.boldt-co.de

Bitte restentleeren



Art.Nr. 17715001

