

TURBOCOLL-POWER-MIX ist ein moderner Industrieklebstoff zur schnellen, hochfesten und sicheren Verklebung nahezu aller Materialien mit der besonderen Eigenschaft :

Maximale Festigkeit !

Ideal für funktionsrelevante, hoch belastete Anwendungen. **Klebt wie geschweißt selbst bei schwierigen Klebeverhältnissen.**

Mit innovativer **Advanced-Polymer-Technology**. Professioneller 2-Komponenten-Industrieklebstoff für ambitionierte Anwendungen.

Eigenschaften : Hohe Zug- und Scherfestigkeit. Sehr beständig gegen Chemikalien, Laugen, leichte Säuren, Wasser, Salzwasser, Spülwasser, Öl, Kraftstoff, Witterung, UV-Strahlen. Hohe Spaltfüllung. Hohe Elastizität. Sehr schnelle Reaktionszeit.

Anwendung : Oberflächen müssen staubfrei und trocken sein. Wenn möglich Flächen anrauen und mit Aceton fettfrei reinigen. Kartuschenverschluss um 90° nach links drehen und abziehen. Durch Kolbendruck die beiden Produktkomponenten automatisch 1:1 nebeneinander ausdrücken und auf einer festen Unterlage mit einem Spatel anmischen. Alternativ die im Handel separat erhältlichen Automatismischer verwenden. Arbeitspausen vermeiden. Danach das Produkt einseitig oder bei saugenden und unebenen Flächen beidseitig auftragen und Bauteile ohne Anpressdruck sofort fügen. Mindestspalt von 0,5 mm beachten. Während der Anhärtung die Bauteile nicht bewegen. 80% Festigkeit nach 45 Min. Maximale Endfestigkeit spätestens nach 24 Stunden. Wärmezufuhr bis ca. 60°C erhöht die Festigkeit und Geschwindigkeit. Produkt kühl, trocken und dunkel lagern. Angebrochene Spritzen möglichst zeitnah aufbrauchen. Nicht geeignet für PE und PP.

Hinweis: Alle Werte und Empfehlungen der technischen Informationen beruhen auf kontrollierten Labortests und Praxiserfahrungen unter Ausschluss jedweder Garantie. Aufgrund von Schwankungen in Lagerung, Handhabung und Einsatz kann keinerlei Haftung für Einsatzergebnisse übernommen werden. Es werden grundsätzlich eigene Vorversuche empfohlen.

Komp. A / Harz:

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen (oder Duschen). BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Enthält: Methylmethacrylat, Methacrylsäure, Maleinsäure, Kolophonium

Komp. B / Härter:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Enthält: Methylmethacrylat

DATA-CUT
Alle wichtigen Produktdaten auf einen Blick

Anhärtung



<5 Min

Aushärtung



<45 Min

Temperaturfest



max. +120°C
-60°C

Shore-Härte



max. 75 ShoreA

Zugfestigkeit



max. 400 kg/qcm

Dehnung



max. 25%

Spaltfüllung



max. 4mm



Inhalt: 12,5 ml / 12,5 g

BOLDT & CO. OHG, Im Rosenacker 24
BOLDT D-42929 Wermelskirchen (DE)
TEL +49/2196/220-0, www.boldt-co.de

Bitte restentleeren



Art.Nr. 17721001

