



# PATTEX

Technisches Merkblatt  
Ausgabe 15.07.2019

## CROCODILE Power Holzleim

Seitenanzahl 3

\*Kann nach dem Abbinden insbesondere mit wässrigem Acryllack überstrichen werden.

### EIGENSCHAFTEN

- Hohe Verleimungsfestigkeit
- Montage- / Fugen- / Flächenverleimung
- Wasserfest nach DIN EN 204/D3
- Farblos nach Durchhärtung
- Lösemittelfrei

### EINSATZBEREICHE

- Möbelbau und -Reparatur aus Holz
- Reparatur von Gartenmöbeln (ohne direkte Bewitterung),
- Montageverleimung (z.B. Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen)
- Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer, Umleimer)
- Verleimung von Fenstern und Türen
- Überstreichbar\*

Nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und PTFE, empfindliche Textilien.

### TECHNISCHE DATEN

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Rohstoffbasis               | Dispersion Polyvinylacetat                             |
| Farbe                       | Weiß; trocknet transparent auf                         |
| Dichte                      | Ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup>                              |
| Verbrauch                   | 150g/m <sup>2</sup>                                    |
| Verarbeitungstemperatur     | Nicht unter +7°C                                       |
| Thermische Belastung        | bis +70°C;<br>überfurnieren bis +95°C (kurzzeitig)     |
| Offene Zeit                 | Max. 10 Minuten  |
| Erreichen der Endfestigkeit | ca. 24 Stunden.<br>Abhängig von Material und Raumklima |
| Lagerstabilität             | 12 Monate  |

### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die zu verleimenden Flächen sollen passgerecht vorbereitet und sauber sein. Inhaltsstoffreiche Hölzer, wie z.B. Teak, evtl. mit handelsüblichen Lösungsmitteln, z.B. Aceton, abwaschen. Die Holzfeuchte sollte bei 8 bis 12% liegen. Höhere Holzfeuchte verlängert die Abbindezeit.

### VERARBEITUNG

#### Leimauftrag

Crocodile Holzleim einseitig dünn mit Pinsel, Kunststoff-Leimkamm (Ponal- Kamm), Handleimroller oder Leimauftragsmaschine auftragen. Bei Harthölzern (z.B. Buche oder Eiche) ist ein beidseitiger Auftrag zweckmäßig. Crocodile Holzleim nicht mit eisenhaltigen Arbeitsgeräten in Berührung bringen (Verfärbungsgefahr).



**Pressdruck / Verpressung:**

Bei Flächenverleimungen > 0,2 N/mm<sup>2</sup>, bei Montageverleimungen und Harthölzern 0,3 - 0,5 N/mm<sup>2</sup>.  
Bei spannungsreichen Werkstücken erfahrungsgemäß höher.

**Verpressung:**

Die Verpressung kann kalt oder warm mit den üblichen Werkzeugen, Vorrichtungen oder Pressen durchgeführt werden.

**Presszeit:**

Abhängig von Temperatur, Art und Feuchte des Holzes sowie Art des Holzes und Stärke des Leimauftrages. Unter normalen Bedingungen betragen die Mindestpresszeiten:

1. bei Holzverleimungen etwa 15 bis 20 Min. bei + 20°C

2. bei Verleimungen von HPL-Platten:

etwa 40 Min. bei +20°C

etwa 25 Min. bei +40°C

etwa 15 Min. bei +60°C

Bei Warmverpressungen die Werkstücke erst nach Erkalten weiterverarbeiten.

**Heißsiegelverfahren:**

Heißsiegeln ist dann möglich, wenn ein beidseitiger Leimauftrag vorgenommen wurde. Durch Wärme von 70 bis 80°C kann der aufgetrocknete Crocodile Holzleim -Film wieder erweicht und zur Abbindung gebracht werden.

**Holzverfärbungen:**

Der pH-Wert von Crocodile Holzleim liegt bei ca. 3.

Bedingt durch unterschiedliche Zusammensetzungen von Holzinhaltstoffen, abhängig von z. B. Einschlagzeit, Wuchsgebiet oder Holzvorbehandlung, kann es zu Verfärbungen kommen. Kritische Holzarten sind z. B. Ahorn, Buche, Birnbaum oder Kirschbaum, wobei die Verfärbung auch zeitverzögert auftreten kann. Holzverfärbungen lassen sich u.U. mit einer 2- bis 3%-igen wässrigen Oxalsäurelösung entfernen.

**Offene Zeit:**

Die offene Zeit ist abhängig von der Raumtemperatur, Luft- und Holzfeuchte sowie der Stärke des Leimauftrages. Bei einer Raumtemperatur von 20°C beträgt die offene Zeit max. 10 Minuten. Teile zusammenfügen, solange der Leim noch feucht ist.

**REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE**

Sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser Leimkrusten oder eingetrocknete Leimrückstände durch mehrtägiges Einweichen anquellen lassen und entfernen.

**BITTE BEACHTEN**

Tubenspitze und Verschluss sauber halten. Nach Gebrauch das Gebinde fest verschließen, um ein Aushärten zu verhindern.



## LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden – vor Frost schützen, ggf. aufschütteln oder aufrühren.

## VERPACKUNG

**Artikel-Kurzzeichen**    **Gebindegrößen**  
**PCHL 4**                    **225 ml**

## SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com) erhältlich.  
Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



## ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden.  
Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.  
Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

---

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-0  
[www.Pattex.de](http://www.Pattex.de)

