

Rallyestyle-Chrom Lack

hochglänzend

Produktbeschreibung

Widerstandsfähiger Hochglanzlack zur chromähnlichen Beschichtung von glatten Oberflächen außen.

Eigenschaften

- witterungsbeständig
- wischfest
- hitzebeständig bis +150 °C
- schnell trocknend
- überlackierbar

Anwendung

Ideal geeignet für chromähnliche Beschichtungen von glatten Untergründen, wie z. B. Felgen oder Gebrauchs- und Bastelgegenstände.

Untergrund

- Holz
- Metall
- Stein
- Glas
- Keramik
- lackierbare Kunststoffe
- Korb/Trockenblumen

Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 5 min
Griffest: ca. 30 min
Durchgetrocknet: ca. 24 Std.

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Inhaltsstoffe

Bindemittel, Pigmente / Füllstoffe, Lösemittel, Propan / Butan (Treibgas), Additive.

Ergiebigkeit

Reichweite: ca. 3-4 m²/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Sprühbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu besprühenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- abblätternde, nicht tragfähige Beschichtungen und Rost rückstandslos entfernen
- nicht zu lackierende Flächen abkleben
- Umgebung großflächig vor Sprühnebel schützen
- der optimale Effekt wird auf schwarzen Untergründen erreicht – alle nicht schwarzen Untergründe mit toom Rallyestyle-Chrom Primer vorbehandeln

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +15-25 °C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Verarbeitung

Sprühen

Dose ca. 3 Minuten schütteln.

An unauffälliger Stelle probesprühen und Lackverträglichkeit testen (Lackverträglichkeit erst nach Oberflächentrocknung erkennbar). Die optimale Sprühentfernung ist ca. 25 cm.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

- nach Trocknung des toom Rallyestyle Chrom-Primers (min. 1 Stunde) mit diesem toom Rallyestyle Chrom-Lack im Abstand von ca. 5 Minuten im Kreuzgang mehrmals dünn sprühen
- auf gute Belüftung achten, Zugluft vermeiden
- Spezialventil reinigt sich selbsttätig, leersprühen mit umgedrehter Dose nicht erforderlich
- Tipp: Die lackierte Fläche nicht mit Politur oder alkohol- und benzinhaltigen Reinigern behandeln
- Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 111.