

HEIZKÖRPERLACK

für innen
Kunstharzbasis
hitzebeständig bis +80°C
schnelltrocknend

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Beschreibung:

Hervorragender aromatenfreier Kunstharz Speziallack mit einer Hitzebeständigkeit bis +80°C. Leicht zu verarbeiten, schnelltrocknend mit gutem Verlauf, hoher Deckkraft und Glanzstabilität, gilbungsbeständig, schlag- und stoßfest.

Lichtbeständigkeit:

Sehr gut

Wetterbeständigkeit:

--

Verträglichkeit:

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Verwendungszweck:

Für die dauerhafte Lackierung von Warmwasserheizungen und Rohren. Das Produkt ist verarbeitungsfertig. Bei der Verarbeitung sollte das Objekt maximal handwarm sein. Dies begünstigt einen optimalen Verlauf des Produkts. Bei Inbetriebnahme kann es kurzfristig zu einer Geruchsentwicklung kommen. Zur Abhilfe den Heizkörper auf höchste Stufe stellen und bei voll geöffnetem Fenster gut durchlüften. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig und dünn schichtig auftragen.

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:

Der Untergrund muss sauber, fest, trocken, staub-, fett-, wachsfrei sowie tragfähig sein. Lose, nicht tragfähige Anstrichteile und Rost gründlich entfernen. Nicht tragfähige und gut haftende Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen).

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- Metall: 1 Anstrich mit Allgrund oder Rostschutzgrundierung
- 1 Anstrich mit Vorstreichfarbe
- 1 - 2 Deckanstriche dünn schichtig mit diesem Produkt

Ergiebigkeit:

ca. 9 - 12 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:

Terpentinersatz

Werkzeug:

Pinzel, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknungszeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 2 Stunden
griffest:	nach ca. 8 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 499 g/l VOC.

WGK: 2
GISBAU-Code: BSL 40

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler.

Farbtöne/Glanzgrade:

laut aktueller Farhtonliste