



BUNTLACK SEIDENGLÄNZEND

seidenglänzend
für innen und außen
sehr ergiebig
wetterbeständig
schnelltrocknend

<p>Beschreibung: Aromatenfreier Kunstharz-Lack für hochwertige und witterbeständige Lackierungen im Innen- und Außenbereich. Dieser Buntlack ist schnell trocknend, strapazierfähig und glanzbeständig. Leicht zu verarbeiten und sehr ergiebig.</p> <p>Lichtbeständigkeit: sehr gut</p> <p>Wetterbeständigkeit: wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363</p> <p>Verträglichkeit: alle Wilckens Buntlacke sind untereinander mischbar</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <table><tr><td>staubtrocken:</td><td>nach ca. 5 Stunden</td></tr><tr><td>grifffest:</td><td>nach ca. 12 Stunden</td></tr><tr><td>überarbeitbar:</td><td>nach ca. 24 Stunden</td></tr><tr><td>durchgetrocknet:</td><td>nach ca. 3 Tagen</td></tr></table> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p> <p>Inhaltsstoffe: Alkydharz, anorganische/organische Pigmente, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive</p> <p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Buntlack (Kat.A/d) 300 g/l (2010). Buntlack enthält max. 299 g/l VOC.</p> <p>WGK: 1 GISBAU-Code: BSL20</p> <p>Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter Entsorgung gemäß nationaler behördlicher Bestimmungen enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, isoalkane, < 2% Aromaten Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU): nicht anwendbar</p> <p>Ergiebigkeit: ca. 14 m²/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes</p> <p>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen Terpentinersatz; verarbeitungsfertig, zum Streichen und Rollen</p> <p>Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle</p> <p>Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger</p> <p>Farbtöne Lt. Farbtonliste</p> <p>Verpackungsgrößen: 375 ml ; 750 ml ; 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>	staubtrocken:	nach ca. 5 Stunden	grifffest:	nach ca. 12 Stunden	überarbeitbar:	nach ca. 24 Stunden	durchgetrocknet:	nach ca. 3 Tagen
staubtrocken:	nach ca. 5 Stunden								
grifffest:	nach ca. 12 Stunden								
überarbeitbar:	nach ca. 24 Stunden								
durchgetrocknet:	nach ca. 3 Tagen								
<p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK</p> <p>Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstricheile und nicht tragfähige Altanstriche sind mit Abbeizer zu entfernen. Gut haftende Altanstriche sind anzuschleifen (Staubmaske tragen).</p> <p>1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen</p> <ul style="list-style-type: none">a) Untergrund entsprechend vorarbeitenb) rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) grundierenc) 1 Anstrich mit Vorlack oder Vorstreichfarbed) 1 – 2 Deckanstriche dünnenschichtig mit Buntlack <p>2. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)</p> <ul style="list-style-type: none">a) Untergrund entsprechend vorarbeitenb) 1 mal vorstreichen mit Rostprimer oder Eisenmennige grundierenc) 1 Anstrich mit Vorlack oder Vorstreichfarbed) 1 – 2 Deckanstriche dünnenschichtig mit Buntlack <p>3. Anstrichaufbau auf Nichteisenmetalle (Zink, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC, PUR, Polyester sowie Resopal)</p> <ul style="list-style-type: none">a) Metall entsprechend vorarbeitenb) Kupferflächen sowie Verzinkungen gut anschleifen und mit Salmiakgeist entfettenc) Aluminiumflächen schleifen oder Glasstrahlen, mit Universalverdünnung entfettend) Hart-PVC, PUR, Polyester sowie Resopal mit Schleifflies anschleifen und mit Universalverdünnung entfettene) Renovierungsanstriche anlaugen oder gut anschleifen (thermoplastische Altanstriche z.B. Betonbeschichtung, wasserverdünnbare Acryllacke etc. nur mit gleichartigen Materialien überstreichen)f) 1 x grundieren mit Allgrundg) 2 Deckanstriche dünnenschichtig mit Buntlack <p>4. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich</p> <ul style="list-style-type: none">a) Untergrund entsprechend vorarbeitenb) Altanstriche gründlich anschleifen, beschädigte Stellen mit Holzgrundierung, Rostschutzprimer oder Allgrund grundieren.c) 1 Anstrich mit Vorlack oder Vorstreichfarbed) 1 Deckanstrich dünnenschichtig mit Buntlack									