

DAUERSCHUTZ FARBE

für Außen
wasserverdünnbar
geruchsarm und elastisch
angenehme Verarbeitung

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Leicht zu verarbeitender, schnell trocknender, seidenglänzender Holzanstrich mit hoher Deckkraft. Er ist lösungsmittelarm, dauerelastisch und hat eine gute Witterungsbeständigkeit mit feuchtigkeitsregulierender Wirkung.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: gut

Verträglichkeit: Alle Farbtöne dieses Produktes sind untereinander mischbar. Nicht mit anderen Farben mischen.

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Besonders geeignet als Neu- und Renovierungsanstrich auf Hölzern aller Art wie z. B. Holzhäuser, Fachwerk, Holzverkleidungen, Schindeln, Klappläden, Zäune, Pergolen, auch für Zinkbleche, Dachrinnen, Putzen und Kunststoffen (Hart-PVC Regenfallrohre). Achtung: Für den Anstrich von Tischplatten, Sitzmöbel, Regalböden, Fenstern, Innenbereiche usw. ist Dauerschutzfarbe nicht geeignet. Empfehlenswert sind hierfür Acryl-Buntlack- oder PU-Qualitäten.

Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl- und fettfrei sowie tragfähig sein. Lose Anstriche entfernen. Tragende Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). Die Holzfeuchte des zu beschichtenden Objektes sollte 15 % nicht überschreiten. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig und dünnsschichtig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau:

1. auf Holz sowie auf Putzen im Außenbereich

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten, Putz gegebenenfalls verfestigen
- b) Rohes Holz außen mit Holzgrundierung (Bläueschutz) imprägnieren. Um das Durchschlagen von färbenden, wasserlöslichen Holzinhaltsstoffen zu verhindern ist ein Voranstrich mit Wetterschutz-Isoliergrund sinnvoll.
- c) 1 – 2 Anstriche mit Wetterschutz-Isoliergrund bei färbenden Hölzern
- d) Grundanstrich mit bis zu 10 % Wasser verdünnt (Pinzel, Rolle), Spritzen: bis zu 20 - 30% mit Wasser verdünnen
- e) 1 Deckanstrich unverdünnt mit diesem Produkt

2. auf Metall (Eisen) und verzinkten Oberflächen sowie Kunststoffteilen

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) Zink und Zinkblech, verzinkte Bauteile, Aluminium mit verdünntem Salmiakgeist und Netzmittel (Geschirrspülmittel) abwaschen und mit Perlonvlies anschleifen
- c) 1 mal grundieren mit Allgrund oder Acryl Allgrund 3in1
- d) vorhandene Roststellen von Eisen- und Stahluntergründen entfernen und mit Acryl Rostschutzgrundierung vorbehandeln
- e) 1 mal grundieren mit Rostschutzprimer, Rostproof-Metallgrund oder Acryl Rostschutz 2in1
- f) Kunststoffteile mit Allgrund oder Acryl Allgrund 3in1 grundieren
- g) 2 – 3 Deckanstriche mit diesem Produkt

3. auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrichen

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) 1 – 2 Anstriche mit diesem Produkt unverdünnt

Ergiebigkeit: ca. 10 m²/ltr. bei zwei Anstrichen, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser

Werkzeug: Pinsel, Rolle, Spritzgerät (Bitte beachten Sie dazu die Angaben Ihres Geräteherstellers.)

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 2 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 4 – 6 Stunden
durchgetrocknet: nach ca. 4 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Kombination aus Alkydharzemulsion und Acrylatdispersion, wässrig; anorganische und organische Pigmente, anorganische Füllstoffe, Glykolether, Glykole, Additive, Wasser, Konservierungsmittel

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSW20

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel-Nr.: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.

Langzeitschutz-Erklärung:

Langzeitschutz bis zu 7 Jahren bei sachgemäßer Anwendung gemäß Anstrichaufbau. Mindestens 3-maliger Anstrich mit einem Mindestauftrag von 75 ml/m² pro Anstrich. Bei Objekten, die einer hohen Wetterbelastung ausgesetzt sind, ist mit kürzerem Wetterschutz zu rechnen. Flächen regelmäßig inspizieren, Schadstellen sofort ausbessern. Es empfiehlt sich ein Auffrischungsanstrich mindestens alle 2 Jahre.