

TECHNISCHES MERKBLATT



Schwimmbeckenfarbe glänzend

Eigenschaften

- Chlor- und reinigungsmittelbeständig
- Tritt- und abriebfest
- Vergilbungsbeständig
- Hohe Deckkraft

Anwendung

Geeignet für mineralische Untergründe, wie Zement- und kalkgebundene Flächen (z.B. Zement- und Betonflächen mit permanenter Wasserbelastung)

Trocknung

Oberflächentrocken*: nach ca. 4-6 Std.
Überstreichbar*: nach ca. 12 Std..

*Unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Ergiebigkeit

Reichweite: 95ml/ m²

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Inhaltsstoffe

Chlorkautschuk, anorganische/ organische Bindemittel, bleifrei organische/ anorganische Pigmente, Füllstoffe, Kohlenwasserstoffgemische, Ester, Additive

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, rost- und fettfrei sein
- Zementschlämme, Kalkablagerungen, Oxidschichten oder Trennmittel restlos entfernen und gründlich nachspülen
- Neue Betonflächen mind. 4-6 Wochen austrocknen lassen

Weitere vorbereitende Maßnahmen:

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +5 °C.

Applikation

Vor Gebrauch gut aufrühren, Grundanstrich: Mit dieser toom Schwimmbeckenfarbe, verdünnt mit ca. 20 % FLT Universal Nitro-Verdünner. Zwischenanstrich: Mit dieser toom Schwimmbeckenfarbe, verdünnt mit ca. 10 % FLT Universal Nitro-Verdünner. Schlussanstrich: Mit dieser toom Schwimmbeckenfarbe, unverdünnt.

Renovierungsanstrich: Fest haftende, gut erhaltene Altanstriche anschleifen, säubern und auf kleiner Fläche Probanstrich vornehmen; bei Verträglichkeit der Beschichtungen wie unter „Schlussanstrich“ beschrieben überstreichen.

Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen und wie Neuanstrich behandeln.

Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen. Schwimm- und Wasserbecken vor der ersten Wasserfüllung ca. 14 Tage aushärten lassen, anschließend gründlich reinigen

TECHNISCHES MERKBLATT

toom 

Werkzeugreinigung

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Pinselreiniger säubern.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen Restentleerte Gebinde zum Recycling geben
Eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer
Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 111) Wichtige Hinweise: Dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher
verschlossen und kühl lagern. Die üblichen Schutzmaßnahmen einhalten: Während der Verarbeitung und Trocknung
für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.
Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2) Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht
einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser aus- bzw.
abspülen.

Seite 2 von 2

J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG | Rottkamp 2 | D-48653 Coesfeld | Telefon: +49 2541 744 7450

Technische Information, Stand 11/2021. Diese technische Information basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt und jeweiligen Beschaffenheit der Untergründe sowie der spezifischen Arbeits- und Objektbedingungen ist eine eigenverantwortlich Prüfung der Eignung der eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Einsatzbedingungen durch den Anwender erforderlich. Diese technische Information ist inhaltlich und rechtlich unverbindlich. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Information ihre Gültigkeit.