

Terrassen-Öl

Produktbeschreibung

Terrassen-Öl auf natürlicher Basis für alle Harthölzer im Außenbereich.

Eigenschaften

- Holzstruktur wird betont
- farbauffrischend
- pflegend
- auf natürlicher Basis
- mit Wasser-Aberl-Effekt
- atmungsaktiv

Anwendung

- Terrassendielen

Untergrund

- Hartholz

Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 1-4 h
Überstreichbar: ca. 8 h

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel.Luftfeuchtigkeit)

Inhaltsstoffe

Leinöl-Zubereitung, Wasser, anorg. Pigmente, Additive. Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter Tel.:+49 2541 7447450.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 130 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.

Ergiebigkeit

Reichweite: ca. 13 m²/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- Grünbelag mit Grünbelagsentferner behandeln
- nicht tragfähige, abblätternde Beschichtungen rückstandslos mit Abbeizer entfernen (abbrennen, abbeizen, schleifen)
- Bei farblosem Anstrich im bewittertem Außenbereich ist das Holzöl mehrfach aufzutragen und regelmäßig nachzupflegen. Durch einen Probeanstrich sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.

TECHNISCHES MERKBLATT



- Unbehandelte, neue Nadelhölzer im Außenbereich zum besseren Schutz gegen Bläuepilze mit toom Holzschutz-Grundierung vorbehandeln (Biozidprodukte vorsichtig verwenden)

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Vor Gebrauch gut aufrühren. Objekt- und Öltemperatur von +10 °C bis +25 °C.

Verarbeitung

Streichen

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis:

Vor und während des Gebrauchs gut aufrühren. Schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung. Um ein natürliches Oberflächenbild zu erhalten gleichmäßig auftragen.

Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten beachten.

Dieses toom Terrassen-Öl dünn mit einem Flächenstreicher (Kunststoffborsten) in 2 Arbeitsgängen in Maserrichtung auftragen. Überschüssiges Öl mit einem sauberen Lappen von der Fläche abnehmen.

Verdünnbar mit Wasser, jedoch nicht empfehlenswert, da verarbeitungsfertig eingestellt

Technische Hinweise: Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Niederschlag verarbeiten oder trocknen lassen.
Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Farbton. Probeanstrich empfohlen.

Werkzeugreinigung

Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und ggf. Spülmittel.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren und nur unter Aufsicht mit der Farbe arbeiten. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen

Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (EWC 080 119).