

Finnisches Holzspray

Produktbeschreibung

Finnisches Holzspray ist eine offenporige und wasserabweisende Dünnschichtlasur zum Sprühen. Es bietet einen Allwetterschutz und verschönert Holz im Außenbereich.

Eigenschaften

- Bis zu 4 Jahre Wetterschutz¹
- ideal für schwer zugängliche Stellen
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- Dünnschichtlasur auf Kunstharz-Basis
- atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes bleiben erhalten
- mit Wasser-Abperl-Effekt
- Sprühwinkel und Sprühstärke verstellbar
- einfach zu verwenden
- für außen geeignet

Anwendung

- Pergolen
- Zäune
- Carports
- Giebel, Fassaden
- Fenster, Fensterläden, Türen
- Außenverkleidungen

Untergrund

- für alle Holzarten geeignet

Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 4–6 Std.
Übersprühbar: ca. 24 Std.

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Ergiebigkeit

Reichweite: ca. 2–4 m²/ 500 ml

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

Inhaltsstoffe

Alkydharz (Bindemittel), organische/anorganische Pigmente, Testbenzin (Lösemittel), Additive (Hilfsstoffe), Treibmittel (Propan/Butan).

Untergrundvorbereitung

Arbeitsumgebung, Kunststoffe, Steinzeug, Putz und Beton abdecken. Pflanzen zurückbinden.
Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- Grünbelag mit Grünbelagsentferner behandeln
- gut erhaltene Altanstriche anschleifen
- austretendes Harz mit Universalverdünner entfernen
- nicht tragfähige, abblätternde Beschichtungen rückstandslos entfernen
- Probesprühen durchführen

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +10 °C, max. Luftfeuchtigkeit 65 %.

Verarbeitung

Sprühen

Dose ca. 3 Minuten schütteln.

Probesprühen. Das Holzspray im Kreuzgang in mehreren dünnen Schichten sprühen. Die Dose senkrecht halten und im Abstand von ca. 25 cm sprühen. So lässt sich ein gleichmäßiges Ergebnis erzielen. Flächen, die nicht mit dem Sprühnebel in Berührung kommen sollen, großflächig abdecken. Kleine Gegenstände am besten in einem großen, auf der Seite liegenden Pappkarton besprühen. Unbedingt auf eine gute Belüftung achten. Zugluft vermeiden. Rohes Holz mit dem Holzspray zweimal besprühen. Nadelholz mit Holzschutz-Grundierung mit Bläueschutz vorbehandeln (Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen).

Technische Hinweise: Bietet ab 3–4 Schichten UV-Schutz.vermeiden.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Schleifen, säubern von Holz immer in Richtung der Maserung.
2. Um eine gleichmäßiges, natürliches Anstrichbild zu erhalten mehrmals dünn aufsprühen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten beachten. empfohlen

Werkzeugreinigung

Spezialventil reinigt sich selbsttätig, leersprühen mit umgedrehter Dose nicht erforderlich.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 111.

¹ Mit bis zu 4 Jahren Wetterschutz, abhängig von der Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung.