

Arbeitsplatten-Öl

farblos

Produktbeschreibung

Hochwertiges, konservierungsmittelfreies Öl zur Erstbehandlung und für die regelmäßige Pflege von hölzernen Arbeitsplatten, Möbeln und Spielzeug im Innenbereich.

Eigenschaften

- Holzstruktur wird betont
- fleckenbeständig – resistent gegen Rotwein, Bier, etc
- für Kinderspielzeug geeignet (zertifiziert nach DIN EN 71-3)
- wasserabweisend
- atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes bleiben erhalten
- geruchsarm
- farblos

Anwendung

Ideal geeignet für die Erstbehandlung und regelmäßige Auffrischung von hölzernen Arbeitsplatten im Innenbereich, v.a. Küchenoberflächen oder Esstische.

Untergrund

- Alle Hart- und Weichhölzer.

Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 3-5 h
Überstreichbar: ca. 12 h (1. Behandlung) / ca. 8 h (2. Behandlung)

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Ergiebigkeit

Verbrauch: ca. 33 m²/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

Inhaltsstoffe

Natürliche Öle, Wachse, Additive (Hilfsstoffe).

Verdünnen

Gebrauchsfertig enigestellt, nicht verdünnen

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- Die zu streichende Fläche muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Neues Holz anschleifen und säubern.
- nicht tragfähige, abblätternde Beschichtungen rückstandslos mit Abbeizer entfernen (abbrennen, abbeizen, schleifen)

Weitere vorbereitende Maßnahmen:

Die Verarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +10 °C bis +25 °C. Vor und während der Arbeit gut aufrühren.

Verarbeitung

Streichen, Einarbeiten / Wischen

Neuanstrich

Grundierung:

Unbehandeltes Nadelholz im Außenbereich mit toom Holzschutz-Grundierung vorbehandeln (Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen).

Deckanstrich:

Toom Arbeitsplatten-Öl mit dem Pinsel oder Flächenstreicher dünn auftragen, nach 10 min Einwirkzeit nochmals auftragen und nach weiteren 10 Minuten überschüssiges Öl mit Lappen entfernen, um stehende „Pfützen“ oder Ölschichten auf dem Holz zu vermeiden. Für optimale Oberflächenergebnisse mit weißem Pad (Polierpad) einpadden.

Renovierungsanstrich

Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche komplett bis auf den Untergrund entfernen und anschließend wie Neuanstrich behandeln. Gut erhaltene offenporige Altanstriche säubern, anschleifen und wie unter "Deckanstrich" beschrieben vorgehen.

Technische Hinweise:

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Niederschlag verarbeiten oder trocknen lassen. Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Ölfarbtönen. Der endgültige Farbtönen (abhängig von der aufgetragenen Menge) wird erst im Trockenzustand erreicht! Führen Sie deshalb einen Probeanstrich durch.

Bitte beachten:

Mit diesem Öl getränkte Lappen können sich beim Kontakt mit der Luft evtl. selbst entzünden und sollten daher im Freien auf einer feuerfesten Unterlage ausgebreitet und getrocknet werden. Je nach Grad der Abwitterung sollte mindestens jährlich eine Nachpflege der Oberfläche durchgeführt werden.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

- Schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung.
- Um ein natürliches Oberflächenbild zu erhalten gleichmäßig auftragen.
- Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten beachten

Werkzeugreinigung

Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger.

Arbeitssicherheit / Entsorgung

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen einhalten: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen!

Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 111).

TECHNISCHES MERKBLATT

Seite 4 von 3

J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG | Rottkamp 2 | D-48653 Coesfeld | Telefon: +49 2541 744 7450

Technische Information, Stand 11/2024. Diese technische Information basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung.

Aufgrund der Vielfalt und jeweiligen Beschaffenheit der Untergründe sowie der spezifischen Arbeits- und Objektbedingungen ist eine eigenverantwortlich Prüfung der Eignung der eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Einsatzbedingungen durch den Anwender erforderlich. Diese technische Information ist inhaltlich und rechtlich unverbindlich. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Information ihre Gültigkeit.