

Beschreibung

Material:	PVC, monomer weichgemachte Kalandervolie			
Dicke:	90 ± 9 µm bzw. 0,09 ± 0,009 mm			
Kleber:	Wässrige Dispersion auf Acrylatbasis (lösemittelfrei), umweltfreundlich			
Kleberauftrag :	21 ± 2 g/m ²			
Rückseitenabdeckung:	Papier, 60 g/m ² mit rotem Karodruck in einem Zentimeter-Raster			
Ausführungen:	Langrolle 45 cm:	10 m	Kurzrolle 45 cm:	1,5 m
	Langrolle 67,5 cm:	10 m	Kurzrolle 67,5 cm:	1,5 m
Verpackung:	• Eingeschweißt mit einer PE-Folie • Schmucketikett mit folgenden Sprachen: D, GB, F, I, E, P, NL, S, DK, CZ, RUS, PL, H, BG, RO, HR, TR, GR, J, SA, CN (21 Sprachen) Das Etikett ist mittig aufgebracht und enthält Artikelnummer, EAN-Code und Produktionsdatum. • Der Verpackungskarton ist bedruckt und erhält ein neongelbes Etikett mit Bestellnummer, EAN-Code und der Menge.			
Verpackungseinheit:	Anzahl der Rollen pro Karton (=VE)			
	Langrolle 45 cm:	6	Kurzrolle 45 cm:	6
	Langrolle 67,5 cm:	3	Kurzrolle 67,5 cm:	6
Haftungswerte der Folie zum Untergrund:				
	Haftung auf Span: Sofort: > 1 N/5cm		Nach 24 h: > 3 N/ 5cm	
	Haftung auf Glas: Sofort: > 4 N/ 5cm		Nach 24 h: > 10 N/ 5cm	
Maßänderung der Folie:	Lose im Raum, bei 80°C und 10 min Prüfdauer:			
	Längs: < 3,5 %			
	Quer: < 2,0 %			
Maßänderung im Verbund Folie-Kleber-Papier:	Längs und quer: < 0,25 %			

Lagerung

Möglichst kühl und trocken bei Raumtemperatur (23°C ± 2°C) lagern und direkte Sonneneinstrahlung meiden. Dauerhaft sollte die Temperatur 40°C nicht überschreiten.

Das Hornschuch Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert nach dem weltweit anerkannten Standard ISO 9001:2000. Mit der ISO/TS 16949:2002 entspricht es sogar den besonders anspruchsvollen Anforderungen der Automobilindustrie und erfüllt darüber hinaus die Umwelanforderungen gemäß ISO 14001.

Grundlage für die Angaben sind unsere derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung unserer Produkte empfehlen wir die Durchführung eigener Versuche und Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Stand: Juli 2013

