



# Hartwachs-Öl

## 2 in 1 Grundierung & Finish für Treppen, Böden und Möbel aus Holz Farblos



1 Liter reicht für ca. 20 m² je Anstrich



Für Kinderspielzeug geeignet



Überarbeitbar nach 12 Stunden



Für innen



### Eigenschaften:

Mit neuer Rezeptur für noch strapazierfähigere und trittfestere Flächen. Wachshaltiges Holzöl auf Basis nachwachsender, zum Teil miteinander verkochter Öle und Naturharze. Dringt tief in das Holz ein und bewahrt die natürliche Optik. Ergibt dauerhaft belastbare, glatte, griffige, schmutzunempfindliche, wasserabweisende und gegen viele Haushalts-Chemikalien beständige Oberflächen. Die behandelten Flächen entsprechen der DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug) und der DIN 53160 (speichel- und schweißecht). Leicht zu verarbeiten und pflegeleicht.

### Anwendungsbereiche:

Geeignet für alle rohen oder geölten Holzflächen im Innenbereich. Ideal für den Schutz von Treppen, Parkett, Dielen, Massivholzmöbeln, Arbeitsplatten, Innentüren oder Kinderspielzeug. Auch in Feuchträumen wie Bad und Küche einsetzbar.

### Technische Daten:

Dichte bei 20 °C: ca. 0,860 g/cm³ (DIN 51757)  
Viskosität: ca. 15 s im DIN 4 mm-Becher (DIN 53211)

### Farbtöne:

Farblos

### Gebindegrößen:

750 ml, 2,5 l

### Lagerung:

Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Haltbarkeit im original verschlossenen Gebinde mindestens 5 Jahre. Anbruchgebinde nach Entnahme dicht verschließen.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben (EAK-Nr. 080111).

### Wassergefährdungsklasse:

WGK 2 (wassergefährdend)

### Warnhinweise:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Geeignete Schutzkleidung tragen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

## VERARBEITUNG

### Vorbereitung:

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss sauber, trocken sowie fett- und staubfrei sein. Oberflächen mit Körnung 180/220 anschleifen und Staub gründlich entfernen.

### Verarbeitung:

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)  
Vor Gebrauch gründlich aufschütteln. Schleifen und Ölauftrag immer in Strukturrichtung des Holzes durchführen.

Auftrag mit dem Ballen:

Hartwachs-Öl mit einem weichen Pinsel, Flächenstreicher, Microfasrolle oder Ballen (Baumwoll-Lappen) gleichmäßig dünn auftragen. Nach 20–30 Minuten Trocknung nicht eingedrungenes, überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch oder CLOU Poliertuch restlos entfernen und Oberfläche trockenpolieren. Auftrag 2–3 x wiederholen bis die Oberfläche kein Öl mehr aufnimmt. Rauhe Oberflächen zwischen den Aufträgen anschleifen und entstauben (Böden mit Körnung 150, Möbel mit Körnung 240/280). Pro Tag nur einen Auftrag vornehmen. Über Nacht bei guter Belüftung trocknen lassen.

### Ergiebigkeit:

1 L Inhalt reicht für ca. 20 m² bei unbehandeltem Holz.

### Trocknung:

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)  
Hartwachs-Öl ist nach einer Trocknungszeit von 12 Stunden (besser über Nacht) überarbeitbar. Volle Belastung nach 8–10 Tagen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen.

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach der Verarbeitung Geräte mit CLOU Universal-Farblöser oder EV-Verdünnung reinigen.

### Besondere Hinweise:

Mit Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Daher sofort nach Gebrauch gründlich auswaschen und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen oder in luftdicht verschlossenem Gefäß aufbewahren und entsorgen.

---

## Technische Information

Stand Januar 2015

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden

Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungstechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, in jedem Falle unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.