



Lack-Abbeizer

Löst wirkungsvoll alte Farben und Lacke von Holz, Beton, Stein und Metall.

Frei von Chlorkohlenwasserstoffen. Geruchsmild



2–3 mm stark
auftragen



Für Kinderspielzeug
geeignet



Überstreichbar
nach 24 Stunden



Für innen
und außen

Eigenschaften:

Gebrauchsfertiger Lack-Abbeizer auf Basis flüchtiger, organischer Lösemittel. Entfernt Nitro-, Kunstharz- und Acryllacke, Lasuren, Mattierungen, Polituren oder Dispersionsfarben. Löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang. Dank gelartiger Konsistenz erzeugt Lack-Abbeizer eine gute Standfestigkeit an senkrechten Flächen. Auch zum Reinigen und Enthärten von eingetrockneten Naturpolseln geeignet.

Anwendungsbereiche:

Zum gründlichen Entfernen alter Farb- und Lackschichten von Holz, Holzwerkstoffen, Beton, Stein, Putz, Metall und anderen lösemittelbeständigen Untergründen.

Technische Daten:

Dichte bei 20 °C: ca. 1,0010 g/cm³ (DIN 51757)
Viskosität: ca. 30.000,00 mPa.s (DIN 53211)

Farbtöne:

Farblos

Gebindegrößen:

500 ml

Lagerung:

Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Haltbarkeit im original verschlossenen Gebinde mindestens 2 Jahre. Anbruchgebinde nach Entnahme dicht verschließen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben (EAK-Nr. 080111).

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (schwach wassergefährdend)

Warnhinweise:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Geeignete Schutzkleidung tragen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

VERARBEITUNG

Vorbereitung:

Angrenzende Flächen gut abkleben und abdecken. Vor Verwendung an einer unauffälligen Stelle Probeauftrag durchführen.

Verarbeitung:

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Lack-Abbeizer mit einem Pinsel oder Spachtel 2-3 mm stark auftragen und einwirken lassen. Die Einwirkzeit ist abhängig von der Art und Dicke der Lackschichten und kann bis zu 2 Stunden betragen. Beginnt der Lack-Abbeizer einzutrocknen, bevor sich die unterste Lackschicht gelöst hat, den Lack-Abbeizer nochmals auftragen. Angelöste und aufgekräuselte Schichten mit einem geeigneten Werkzeugen (z. B. Spachtel, Messing- oder Bronzedrahtbürste) entfernen, mit Wasser und Bürste gründlich abwaschen und trocknen lassen. Bei Holz und Holzwerkstoffen empfiehlt es sich, wegen der Quellungsgefahr anstelle von Wasser CLOU V1 Verdünnung einzusetzen. Bevor mit der weiteren Behandlung begonnen wird, die abgebeizte Fläche gut schleifen und Schleifstaub entfernen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach der Verarbeitung Geräte mit reinem Wasser gründlich reinigen, nicht antrocknen lassen.

Hinweise:

Die Einwirkzeit bei Holz darf maximal 2 Stunden betragen. Bei zu langer Einwirkzeit können bei manchen Hölzern Verfärbungen auftreten.

Technische Information

Stand Dezember 2015

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden

Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungstechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, in jedem Falle unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.