

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

TOOM SILIKAT-REIBEPUTZ ist ein vielseitig strukturierbarer, verarbeitungsfertiger Putz auf Silikatbasis für hochwertige und langlebige Fassadenbeschichtung im Außenbereich. Als Neu- und Renovierungsauftrag zu verwenden. Geeignet sind mineralische Untergründe wie Beton und Gipsputz (Putze der Mörtelgruppen PII und PIII), Kalksandstein, Hartbrandstein und Ziegel. Lässt sich leicht auftragen und bietet eine unbegrenzte Variation an Strukturen. Die Beschichtung ist sehr strapazierfähig und wird mit einem Reibebrett oder Glätter strukturiert. Sie ist witterungsbeständig, stoß- & kratzfest, hoch diffusionsfähig, hoch mineralisch – daher verminderter Moos- und Algenbefall, wasserabweisend nach DIN 4108, spannungsarm und schwer entflammbar nach DIN 4102.

So gehen Sie vor:

Vor dem Auftrag: Inhalt mit langsam laufendem Rührwerk gründlich durchmischen. Untergründe müssen verkieselungsfähig, tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile entfernen. Leimfarben und kreadende Untergründe abwaschen. Neu Putze mind. 4 Wochen trocknen lassen und entsprechend vorbehandeln. Grundanstrich mit TOOM Grundierfarbe.

Verarbeitungshinweise:

Der Auftrag: Vollflächig mit einer Edelstahlkelle oder handelsüblichen Feinputz-Spritzmaschine. Bei Bedarf mit Silikat-Konzentrat verdünnen, nicht mit Wasser. Den aufgetragenen Putz auf Kornstärke abziehen. Unmittelbar danach mit einem Kunststoffglätter oder einem PU-Reibebrett auf die gewünschte Struktur glätten. Zur Vermeidung von Ansätzen nass in nass arbeiten. Abschließend Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. TOOM SILIKAT-REIBEPUTZ ist nach 2–3 Tagen durchgetrocknet und überstreichbar. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger.

Trocknung*: Nach ca. 2- 3 Tagen durchgetrocknet.

Ergiebigkeit*: Ca. 3-4 kg pro m², je nach Struktur des Untergrundes.

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Umgebung der Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Nicht auf alte Dispersions- und Lackanstriche oder Kunstharzputze aufbringen. Spritzer auf Lack, Glas, Keramik, Metall, Naturstein sofort abwaschen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +8 °C lagern und verarbeiten. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Der Fassadenputz muss vor Regeneinwirkung während der Trocknungsphase geschützt sein – ggf. Objekt mit einer Plane abhängen. Anbruchgebilde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen. **Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel Nr. EWC 080120.

Inhaltsstoffe:

Kaliwasserglas, Polymerdispersion, Titandioxid, Quarzmehle, Calciumcarbonate, Silikatische Füllstoffe, Wasser, Additiv.

Sonstiges:

- **Informationen** zu Produkten der Marke TOOM erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.toom-baumarkt.de>
- (*) unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.
- **Info-Telefon:** 0180/5 00 68 76(**)
- (***)0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €, ggf. Abweichende Preise aus dem europ. Ausland.