

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

toom Innenspachtel ist ein Füllstoff mit ausgezeichneter Haftfestigkeit zur Beseitigung von Löchern, Rissen und Fugen im Innenbereich und hervorragend zur Vorbereitung von Wänden und Decken zum Tapezieren geeignet, da er von wässrigen Systemen (z. B. Tapeten-Kleister) nicht angelöst wird. Geeignete Untergründe sind Putz, Mauerwerk, Beton, Leichtbauplatten, wie Gipskarton- und Dämmplatten usw. (Glas, Holz, Kunststoff und Metall sind nicht geeignet). Atmungsaktiv, weiß und rissfrei aufrocknend, leicht aufzutragen, kann überklebt, tapeziert oder mit allen handelsüblichen Farben und Lacken überstrichen werden. Für den Feuchtraum- und Außenbereich **toom** Außenspachtel verwenden.

So gehen Sie vor / Verarbeitungshinweise:

Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von Trennmitteln sein. Lose und alte Tapetenreste entfernen. Sandende und stark saugende Untergründe mit **toom** Grundierung verfestigen, kreidende Oberflächen gut abwaschen bzw. abbürsten und ebenfalls mit toom Tiefgrund behandeln. Neuputze mind. 4 Wochen trocknen lassen und ebenfalls mit **toom** Grundierung vorbehandeln. Glatte und nicht saugende Untergründe aufrauen. Anmischen: Je nach Verwendungszweck klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und Spachtelpulver einstreuen. Kräftig umrühren, so dass ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Nach 2–3 Minuten Reifezeit kann die angerührte Spachtelmasse ca. 1 Stunde verarbeitet werden und bindet dann rasch ab.

Verarbeitungshinweise:

Zum Füllen von Löchern und Rissen Spachtelmasse kräftig in die Vertiefungen eindrücken, dann plan abziehen. Feine Risse etwas vorweiten, damit genügend Material eindringen kann. Zum Glätten unebener Flächen die Spachtelmasse gleichmäßig auftragen und mit Kelle oder Spachtel glatt abziehen. Zum Verlegen von Baustoffplatten, wie z. B. Gipskartonplatten, toom Innenspachtel je nach Plattenart punktförmig oder vollflächig (Zahnsachtel) auf die Rückseite auftragen.

Platte fest auf den Untergrund drücken und ausrichten. Verarbeitungshinweise des Plattenherstellers beachten. Zum Dübeln die Spachtelmasse in das vorgesehene Loch geben und Dübel fest eindrücken. Erst nach vollständiger Durchhärtung belasten. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger.

Trockenzeiten*: Schichten bis zu 1 cm sind nach ca. 8–14 Stunden durchgetrocknet. Haken u. ä. sind nach ca. 3 Tagen belastbar.

Ergiebigkeit*: 1,6 kg angerührte Spachtelmasse reicht für 1 m² bei 1 mm Auftragsstärke.

Verarbeitungsfähig: ca. 1 Stunde (bei +20 °C Raumtemperatur)

* unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.

Verwendung	Ansatzverhältnis Innenspachtel / Wasser
Glätten von Oberflächen (dünne Schichten)	ca. 1 1/2 Teile : 1 Teil
Füllen von Löchern und Rissen	ca. 2 Teile : 1 Teil
Auftragen dicker Schichten	ca. 2 Teile : 1 Teil
Modellierarbeiten	ca. 2 bis 2 1/2 Teile : 1 Teil

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter +5 °C lagern. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Spachtel-, Kleber – Kleisterprodukten und sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2), Staub- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. 080 410.

Inhaltsstoffe:

Methylcellulose, Naturgips, Füllstoffe, Additive

Sonstige Informationen:

- Weitere** Informationen zu den Produkten der Marke **toom** erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.toom-baumarkt.de>
- Info-Tel.:** 0180 / 500 68 76 (0,14 €/min. aus den deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)