

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



HAG-L HAGALITH Haftputz L



Einlagiger Gips-Kalk-Leichtputz. Leicht und Hohergiebig. Zum Glätten oder Feinfilzen. Für innen. MG P IV.

Technische Information

Mörtelgruppe:	P IV gem. DIN V 18550 B6/20/2 gem. DIN EN 13279-1
Bearbeitungszeit:	ca. 60 - 80 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	> +5 °C und < +30 °C, Verarbeitungshinweise beachten
Wasserbedarf:	ca. 30 l je 40 kg
Ergiebigkeit:	ca. 55 l je 40 kg
Putzdicken:	i.M. 8 mm, ≥ 5 mm
Verbrauch:	ca. 4 kg/m ² bei 5 mm Putzdicke
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	20 kg-Sack, 40 kg-Sack

EIGENSCHAFTEN:

- glätt- und feinflüßfähig
- leicht zu verarbeiten
- hoher Haftverbund
- einfache Handverarbeitung
- mineralisch

ANWENDUNG:

- für innen
- einlagiger Leichtputz für innen auf Wand- und Deckenflächen aus Massivbeton, Leichtbeton, Bimsbeton, Porenbeton, Kalksandstein sowie Mauerwerk
- mit mittleren Schichtdicken von 8 mm und Minstdicken ≥ 5 mm
- auch für häusliche Küchen und Bäder mit üblicher Luftfeuchtigkeit
- als Feinputz auf ausreichend verfestigten Grundputzen
- auch für Ausbesserungs- und Beinputzarbeiten

QUALITÄT & SICHERHEIT:

- HAGALITH-Systemprodukt
- vergüteter Gips-Kalk-Haft-Leichtputz
- Mörtelgruppe P IV gem. DIN V 18550, B6/20/2 gem. DIN EN 13279-1
- Bindemittel gem. DIN 1168 und DIN EN 459
- mineralische Leichtzuschläge in günstiger Zusammensetzung
- güteüberwacht

PUTZGRUND:

Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Staub, Schalöl oder anderen Trennmitteln sein (ggf. reinigen bzw. lose Teile entfernen). Zur Beurteilung des Untergrundes sind die VOB/C, DIN 18350 Abs. 3 sowie die Putznorm DIN V 18550 zu beachten.

Flächen vor Aufbringen des Putzes vornässen. Bei glatten, hochverdichteten Betonflächen, Fertigteildecken und Wandelementen ist die Vorbehandlung mit Haftbrücke HB oder Putzhaftgrund PHG erforderlich. Stark saugende Flächen (z.B. Porenbeton) mit Aufbrennsperre ABS behandeln.

VERARBEITUNG:

Trockenmörtel, zweckmäßigerweise in kleinen Portionen, in Wasser einstreuen und von Hand oder mit Quirl knollenfrei und konsistenzgerecht anmischen (40 kg mit ca. 30 Liter Wasser). Die Verarbeitungszeit vom Beginn des Anmachens bis zum Glätten oder Feinfilzen beträgt ca. 60-80 Minuten, je nach Witterung und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Die Auftragsdicke beträgt im Mittel 8 mm, die Mindeststärke 5 mm. Fläche mit Kartätsche oder Glätter (Stahltraufel) ebnen und zeitgerecht filzen. Beim zweilagigem Putzauftrag oder beim Überziehen von grundierten Flächen erste Putzlage bzw. Mörtelgrundputz nach dem Abbinden, jedoch vor dem Erhärten, mit dem Putzkamm aufrauen. Bei bereits erhärteter Putzlage mit Kratzer oder Stahlbesen gründlich aufrauen oder mit Haftbrücke HB vorstreichen.

Der frische Putz ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, etc.) zu schützen. Geschlossene Räume nach dem Putzen ausreichend belüften. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C. Merkblatt „Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen“, DIN EN 998-1, DIN V 18550, DIN 18350 (VOB Teil C) und die Hinweise auf unserer Homepage beachten.

ERGIEBIGKEIT:

40 kg Trockenmörtel ergeben, verarbeitungsgerecht angemischt, ca. 55 Liter Putzmörtel.

VERBRAUCH:

Für 1 m² Putzfläche der Dicke 5 mm werden ca. 4 kg Haftputz L benötigt.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

20-kg-Sack, 40-kg-Sack

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Kalk und reagiert mit Feuchtigkeit/ Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.



quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
13
Nr. 105879

EN 13279-1 – B6/20/2
Gips-Kalk-Putztrockenmörtel

Einlagiger Gips-Kalk-Leichtputz. Leicht und
hochergiebig. Zum Glätten oder Feinfilzen.
Für innen. MG P IV.

Brandverhalten:

A1

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: November 2015

HAG-L HAGALITH Haftputz L



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240