

Fliesen- und Baukleber

- frostsicher

Anwendung:

Fliesen- und Baukleber ist zum Kleben von saugfähigen keramischen Wand- und Bodenplatten im Dünnbettverfahren geeignet.

Qualität:

Zementgebundener, hydraulisch erhärtender Klebemörtel der Klasse C1 gem. DIN EN 12004 für innen.

Verarbeitung:

Zur Herstellung des Mörtels Sackinhalt in ca. 5,5 l Wasser einstreuen und knollenfrei verrühren. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten kann der Mörtel verarbeitet werden. Nach der Wasserzugabe muss der Mörtel innerhalb von ca. 2 Stunden verarbeitet sein. Bereits angesteiften Mörtel nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockenpulver mischen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Raumtemperaturen unter +5 °C.

Auftragsfläche

Die Auftragsfläche richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Arbeitsgeschwindigkeit. Nach Beginn einer Hautbildung an der Oberfläche dürfen keine Fliesen mehr eingelegt werden. Frisch geklebtes Material ist vor zu schneller Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen zu schützen.

Geeignete Untergründe:

Saubere, staubfreie und feste Putze aus Kalkzementmörtel, Zementmörtel und schalölfreiem Beton. Der Untergrund soll eben, anstrichfrei und saugfähig sein. Farbbebeschichtungen sind abzuschleifen oder abzubeizen, abzuwaschen und der Staub zu entfernen. Stark saugender Untergrund ist geeignet zu grundieren.

Verbrauch:

Format	Zahnung	Verbrauch
Mosaik	3x3x3 mm	ca. 1,4 kg/m ²
Fliesen	6x6x6 mm	ca. 2,5 kg/m ²
Unterseite stark profiliert	8x8x8 mm	≥ 4 kg/m ²

Nicht geeignete Untergründe:

Flexible Untergründe sowie mürbe Putze und durch Feuchtigkeit verformbare Bauteile u. ä.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Mai 2011

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de