

## Fliesenkleber flexibel

- frostsicher
- für Fußbodenheizung geeignet
- für innen und außen

### Anwendung:

Fliesenkleber flexibel ist zum Kleben von keramischen Wand- und Bodenfliesen im Dünnbettverfahren geeignet. Durch hohe Flexibilität auch zum Kleben auf Heizstrichen, Gipskarton- und Gips-Faser-Platten und sonstigen Untergründen.

### Qualität:

Zementgebundener, flexibler hydraulisch erhärtender Klebemörtel der Klasse C1T gem. DIN EN 12004 für innen und außen.

### Verarbeitung:

Den Verpackungsinhalt mit ca. 5,5 l sauberem Wasser verarbeitungsgerecht (knollenfrei) anmischen. Keine weiteren Zusätze zugeben. Angerührten Kleber nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmals kurz durchmischen und innerhalb von ca. 3 Stunden verarbeiten. Bereits angesteiften Mörtel nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockenpulver mischen. Fliesenkleber flexibel gleichmäßig vollflächig mit einem Zahnpachtel auftragen. Bei Verlegung auf Heizstrichen muss die Fußbodenheizung mind. 1 Tag vor Verlegung abgeschaltet werden und darf erst nach Erhärtung des Klebers wieder eingeschaltet werden. Die aufzutragende Fläche richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes und nach der Arbeitsgeschwindigkeit. Nach Beginn einer Hautbildung an der Oberfläche dürfen keine Fliesen mehr eingelegt werden. Nicht verarbeiten bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C. Frisch geklebtes Material ist vor zu schneller Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag, starker Luftstrom / bzw. Durchzug) zu schützen.

### Untergrund:

O.K. Fliesenkleber flexibel ist geeignet zum Kleben auf sauberen, staubfreien, festen und tragfähigen Untergründen. Farbbeschichtungen und Staub sind zu entfernen. Bei sehr saugfähigen Untergründen wie Gipskarton- und Gips-Faser-Platten ist eine Vorbehandlung mit geeigneter Grundierung notwendig.

### Verbrauch:

Format	Zahnung	Verbrauch
Mosaik	3x3x3 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup>
Fliesen	6x6x6 mm	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Unterseite stark profiliert	8x8x8 mm	≥ 4 kg/m <sup>2</sup>

### Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

**Hinweis:**

Die technischen Angaben beziehen sich auf 23°C/50% relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Mai 20101

Weitere Auskünfte durch:

**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
**Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück**  
**Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853**  
**info@quick-mix.de, www.quick-mix.de**