

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Sanierputz schnell SAPU



EIGENSCHAFTEN:

Hochwertige Bindemittel und Zuschlagstoffe ermöglichen eine leichte Verarbeitung und ein hohes Standverhalten. Der Sanierputz schnell ist stark Wasser abweisend ohne Beeinträchtigung der Dampfdiffusionsfähigkeit. Durch schnelle Endbearbeitung kurze Rüstzeiten. Der Sanierputz schnell ist mineralisch, diffusionsoffen, witterungs- und UV-beständig. Mörtelgruppe PII. Körnung: 1,2 mm. Chromatarm. Leichte Verarbeitung und gute Haftung.

ANWENDUNG:

quick-mix Sanierputz schnell ist ein WTA-geprüfter porenhydrophober, einlagiger Spezialputz für die Sanierung von durchfeuchtem, salzhaltigem Mauerwerk. Für Putzdicken bis 30 mm einlagig. Höhere Putzdicken erfordern eine zweilagige Verarbeitung. Für innen und außen. Hohes Standverhalten. Schnell bearbeitbar. Sehr gut filzfähig. Naturweiß.

QUALITÄT:

quick-mix Sanierputz schnell enthält Bindemittel gemäß DIN EN 197 und DIN EN 459. Zuschläge und Leichtzuschläge gemäß DIN EN 13139 und 13055. Güteüberwacht. Erfüllt die Anforderungen des WTA-Merkblattes WTA 2-9-04/D

UNTERGRUND:

Der Altputz ist mindestens 80 – 100 cm über der sichtbaren oder durch Untersuchung abgegrenzten Schadenszone abzuschlagen. Mürbe Mauerwerksfugen ca. 2 – 3 cm tief auskratzen, schadhafte Steine ersetzen sowie alte Putzreste und lose Teile vollständig entfernen. Mauerwerk reinigen und Staub entfernen. Bauschutt in der Nähe der Sanierbaustelle ist täglich zu beseitigen, um Salzurückwanderungen zu vermeiden.

Stark saugende Untergründe sind vorzunässen. Zur Haftverbesserung ist gemäß WTA, je nach Untergrundbeschaffenheit, der Auftrag eines netzförmigen Vorspritzes (ca. 50 – 60 %) vorzusehen. Bei erhöhter Sulfatbelastung ist ein volldeckender Spritzwurf mit einem speziellen Sanier-Vorspritzmörtel notwendig.

VERARBEITUNG:

Der Putzauftrag erfolgt von Hand oder mit üblichen Putzmaschinen. Bei Einsatz von Putzmaschinen ist die Verwendung eines Nachmischers bzw. Luftporenschneckenmantels nicht notwendig. Für die maschinelle Verarbeitung bitte gesonderte Maschinenteknikempfehlung beachten. Wassergabe bei Handverarbeitung ca. 5,4 bis 5,8 Liter je 25-kg-Sack. Bei Handverarbeitung empfehlen wir intensives, knollenfreies Anmischen mittels Rotorquirl (Mischzeit 2 - 3 Minuten). Freifallmischer und Zwangsmischer sind nicht geeignet.

Der Sanierputz ist je nach Untergrund und Salzbelastung in einer Gesamtputzdicke von 20 bis 30 mm aufzutragen. Bei normaler Salzbelastung empfehlen wir, den Sanierputz in einer Dicke von ca. 10 mm vorzuziehen, kurz ansteifen zu lassen und bis zur endgültigen Gesamtputzdicke aufzuputzen.

Bei erhöhter oder hoher Chlorid-, Nitrat- oder Sulfatbelastung im Mauerwerk ist ein zweilagiger Auftrag notwendig. Hierauf die erste Lage mindestens 15 mm aufputzen und nach ca. 1 Woche die zweite Lage (10 – 15 mm) auftragen.

In Abhängigkeit von der Untergrund- und Umgebungstemperatur den Sanierputz nach ca. 2 Stunden je nach gewünschter Optik zeitgerecht filzen, abreiben, verwaschen oder frei strukturieren. Der frische Putz ist vor zu rascher Austrocknung (ggf. nachnässen) und ungünstigen Witterungseinflüssen (Schlagregen, Frost, etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C.

Nach Abtrocknung und ausreichender Erhärtung kann ab Sockeloberkante (mind. 30 cm über Erdgleiche) ein dünnschichtiger, mineralischer quick-mix Edelputz aufgebracht werden. Die diffusionsäquivalente Luftschichtdicke von $s_d < 0,2$ m jeder einzelnen Folgeschicht darf dabei nicht überschritten werden.

Sanierputz schnell



ERGIEBIGKEIT:

25 kg Sanierputz schnell ergeben verarbeitungsgerecht angemischt ca. 22,5 Liter Putzmörtel.

VERBRAUCH:

ca. 11 kg / m² und cm Schichtdicke

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

25-kg-Sack

HINWEIS:

Bauschutt in der Nähe der Sanierbaustelle ist täglich zu beseitigen, um Salzurückwanderungen zu vermeiden.

Dieser Sanierputz ersetzt keine Bauwerksabdichtung!

WTA ist die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen.



quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
13
Nr. 100494

EN 998-1

Sanierputzmörtel R

WTA geprüfter Sanierputzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz. Für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände. CS II.

Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h
Wassereindringung nach Prüfung der Wasseraufnahme:	$\leq 5 \text{ mm}$
Wasserdampfdurchlässigkeit μ :	≤ 15
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}}$:	$\leq 0,29 \text{ W/(mK)}$ für P = 50% $\leq 0,32 \text{ W/(mK)}$ für P = 90% (Tabellenwerte n. EN 1745)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	NPD

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juni 2016

Sanierputz schnell SAPU



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240